

2025 年 2 月 25 日

神東塗料株式会社

お客様各位

「がん原性物質」を含有する当社製品リストの更新に関するお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

2022 年 5 月 31 日に公布された、労働安全衛生規則等を改正する省令により、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質管理が定められ、その一環として、① 厚生労働大臣が定めるがん原性物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録の 30 年間保存義務（2023 年 4 月 1 日から施行）及び ② リスクアセスメントの対象物が、がん原性物質に係る時のリスクアセスメント対象物健康診断結果記録の 30 年間保存義務（2024 年 4 月 1 日から施行）が定められました。

また、2022 年 12 月 26 日、厚生労働省は「労働安全衛生規則 577 条の 2 第 3 項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」について告示（以下、本告示といいます。）を行いましたので、本告示で公表された物質を含む、当社製品のお取扱いについて、以下の通り、ご連絡いたします。今後とも、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

本告示に公表された、がん原性物質を含有する当社製品を別添のリスト「がん原性物質を含有する製品リスト（2025 年 2 月 25 日更新）」（以下、本リストといいます。）に掲載しており、該当製品には、下記に記載している物質名が製品 SDS の第 3 項及び第 15 項に記載されていますので、ご確認ください。

今後の原材料の情報更新や製品仕様の変更等が生じた場合には、随時更新する予定です。

なお、本リストに掲載していない該当製品については、別途、個別にご連絡させていただきます。

2024 年 11 月 11 日以降発行の製品 SDS においては、第 3 項「組成及び成分情報」及び、第 15 項「適用法令 労働安全衛生法 第 577 条の 2 がん原性物質」として、下表のとおり記載しています。

CAS RN®	製品 SDS 第 3 項に記載される 「がん原性物質名」	製品 SDS 第 15 項に記載される 「がん原性物質名」
14808-60-7	石英(結晶)	結晶質シリカ (石英)
7631-86-9	二酸化ケイ素	シリカ (結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)
15468-32-3	結晶質シリカ(トリジマイト)	結晶質シリカ (トリジマイト)

本告示の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html

以 上

がん原性物質を含有する製品リスト(2025 年 2 月25日更新)

下記製品群において、SDS 第 3 項 及び 第15項 に対象物質の表記がある製品

本文記載対象物質:第 15 項 結晶質シリカ(石英)／第 3 項 石英(結晶)
(CAS RN 14808-60-7)

製品名	色系統
US プライマー#100	各色
マルチプライマーSP ライトグレー	
SP マリン A ライト	調色(ブラウン系)
ベアヒート S200 プライマー(グレー)	
ベアヒート S200 プライマー(赤さび色)	
ベアヒート S200 シルバー	
ベアヒート S200	調色
ベアヒート S300 プライマー(グレー)	
ベアヒート S300 プライマー(赤さび色)	
ベアヒート S300 シルバー	
ベアヒート S300	調色
ベアヒート S400 プライマー(グレー)	
ベアヒート S400 プライマー(赤さび色)	
ベアヒート S400 シルバー	
ベアヒート S400	調色
ベアヒート S600 プライマー(グレー)	
ベアヒート S600 シルバー	
ベアヒート SL200 プライマー(グレー)	
ベアヒート SL200 プライマー(赤さび色)	
ベアヒート SL200 シルバー	
ベアヒート SL300 プライマー(グレー)	
ベアヒート SL300 プライマー(赤さび色)	
ベアヒート SL300 シルバー	
ベアヒート SL400 プライマー(グレー)	
ベアヒート SL400 プライマー(赤錆色)	
ベアヒート SL400 シルバー	
ベアヒート SL600 プライマー(グレー)	

ベアヒート SL600 プライマー(赤錆色)	
ベアヒート SL600 シルバー	
ベアヒート Z-250 グレー	
シントーライナー#200(常温) 道路標示黄色 LF	
シントーライナー#300(加熱) 道路標示黄色 LF	
プールカラー鋼板用中塗(基剤)	
ネオゴーセー#2300(主剤)	各色・調色
ネオゴーセー#2300 プライマー(主剤)	各色
ネオゴーセー#2300MC(主剤) 白	
ネオゴーセー#200 黄色(基剤)	
シントーハヤブサエポプライマー(主剤)	各色
ネオゴーセーマイルド 下塗 HB ブラウン(主剤)	
ネオゴーセーマイルド 下塗 HB ライトグレー(主剤)	
ネオゴーセーマイルド 下塗 ブラウン(基剤)	
ネオゴーセーマイルド 下塗 ライトグレー(基剤)	
ネオゴーセー#2300NT-HB 赤さび色(基剤)	
ネオゴーセー#2300NT-HB さび色(基剤)	
ネオゴーセー#2300NT-HB(基剤)	調色
ガルバリロック#300(A液) ライトグレー	
ネオゴーセースーパーシールド 白(主剤・ヘラ用主剤)	
ネオゴーセースーパーシールド グレー(ヘラ用硬化剤) S	
ネオゴーセースーパーシールド グレー(硬化剤・ヘラ用硬化剤・低温用硬化剤)	
ネオゴーセースーパーシールド ライトグレー(硬化剤・低温用硬化剤)	
ネオゴーセー#6000 白(基剤)	
ネオゴーセー#6000 黒(硬化剤)	
チョスイコート クリーム(基剤)	
チョスイコート 青(硬化剤)	
チョスイコート グレー(硬化剤)	
ネオゴーセー#8000S(基剤)	各色・調色
オピヤ#3000 タールフリー 黒(基剤)	
オピヤ#3000 タールフリー さび色(基剤)	
湿潤面用プライマーⅡ(A剤)	
湿潤面用プライマーⅡ(B剤)	
リフレッシュプライマーⅡ(基剤)	
リフレッシュプライマーⅡ(硬化剤)	
さびコート(基剤)	各色

スーパーさびコートⅡ マイルド（主剤）グレー	
スーパーさびコートⅡ（主剤）グレー	
めっきコート 下塗（基剤）ブラウン	
水クリーン 143 クリーム（硬化剤）	
水クリーン 143（主剤）	
ネオゴーセー#2300 PS（主剤）	各色
タフグリップ N（基剤）	各色・調色
ネオゴーセープライマー HB（主剤）	各色・調色
めっきコート マイルド下塗（主剤）赤さび色	
SP ロード クリヤー（A 剤）	
SP ロード（B 剤）	
SP ロード T A 剤（一般用）	
SP ロード T B 剤（一般用）	
めっきコート 上塗（基剤）N-6	
セラボーン MP（主剤）	各色
ヨウシャ・プライマー（主剤）N-7	
ヨウシャ BS プライマー（主剤）	
ネオゴーセー#2300NT-NX（主剤）ブラウン	各色
マイルドシリコン	濃彩色
NY ポリン K マイルド 中塗 黄（基剤）	
SP ダンフリー	
SP ダンフリー 骨材	
SP ダンフリー コンクリート用	
SP ダンフリー コンクリート用 骨材	
SP ダンフリー コンクリート用 すべり止め骨材	
シントーEP 原色 エコ	各色
SHINTO EP BASE ECO	各色
シントー石材調ローラーSI SPC-S05	
ページ 70 エコ	濃彩色・中彩色
ページ 70 F4	濃彩色・中彩色
ページ G F4 3 分艶	濃彩色・中彩色
ページサニ	白・赤さび色・調色（赤さび色系）
水性ページサニ	調色
ハイラパーウォール 主材	
セラサンド 白 B 粒（HW-B）	
カラーサンド 6.7 ホワイト	

ホワイトシリカ 40-80 メッシュ	
東北硅砂 8 号	
SP フロアー 骨材 NO.5	
SP フロアー 骨材 NO.6	
SP フロアー 骨材 NO.7	
シントーカラーグリップ ベース(S)	
水性 ロードカラー II	各色・調色
速乾水性 ロードカラー	各色・調色
SP リフレクター W	各色・調色
SP リフレクター S	各色・調色
シントー水性ライナー #20(常温) 黄色(無鉛)	
シントープールセメント 仕上用 冬期用	
路面標示用塗料 1 種 B 黄	
道路標示用ペイント 黄色(鉛・クロムフリー)	

本文記載対象物質:第 15 項 シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)／第 3 項 二酸化ケイ素(CAS RN 7631-86-9)

製品名	色系統
ネオアルキス 赤さび色	
ポリアルキス 赤さび色	
ポリアルキス 半艶	
スペースマイスター	
スペースマイスター 3 分艶	
スペースマイスター 5 分艶	
スプラエース バーミリオン	
SP ワイド 赤さび色	
SP ワイド	調色(ブラウン系)
ペンフォルテライト 赤さび色	
ペンフォルテライト	調色(ブラウン系)
エポラミン #670	
スーパーグリミン#1000 5-8007A 半艶	
ベアヒート S200 プライマー(グレー)	
ベアヒート S300 プライマー(グレー)	
ベアヒート SL200 プライマー(グレー)	

ベアヒート SL300 プライマー(グレー)	
シントーライナー#200(常温) 道路標示黄色 LF	
シントーライナー#300(加熱) 道路標示黄色 LF	
シントー水性 ライナー#30(加熱) 道路標示黄色 LF	
ネオゴーセー#200 赤(基剤)	
ネオゴーセー#200(基剤)	調色
ネオゴーセー#300 赤さび色	
シントーエポキシ MIO シルバー(基剤)	
めっきコート 上塗(基剤) N-6	
スピードバック	
スピードバック 骨材	
滑り止め骨材	
スピードバック(冬期用)	
マイルドシリコン	濃彩色
ポリン#920(基剤)	
SP ダンフリー	
SP ダンフリー 骨材	
SP ダンフリー すべり止め骨材	
SP ダンフリー コンクリート用	
SP ダンフリー コンクリート用 骨材	
シントーEP 原色 エコ	各色
SHINTO EP BASE ECO	各色
ページ 50 エコ	濃彩色
ページ 50 F4	濃彩色
ページ 70 エコ	濃彩色・中彩色
ページ 70 F4	濃彩色・中彩色
スタジオ用塗料 白	
ページサニ	各色・調色
NCK フィルコート W	
シントーサクセード#3000 N-6 グレー	
スーパーシノパール	各色
シントー水性ライナー#20(常温) 道路標示黄色 LF	
路面標示用塗料 1 種 B 黄	
水性路面標示用塗料 黄色	
道路標示用ペイント 黄色(鉛・クロムフリー)	

本文記載対象物質:第 15 項 結晶質シリカ(トリジマイト)／第 3 項 結晶質シリカ(トリジマイト)
(CAS RN 15468-32-3)

製品名	色系統
シントーハヤブサエポプライマー（主剤）	各色
ネオゴーセーマイルド 下塗 HB ブラウン（主剤）	
ネオゴーセーマイルド 下塗 HB ライトグレー（主剤）	
ネオゴーセーマイルド 下塗 ブラウン(基剤)	
ネオゴーセーマイルド 下塗 ライトグレー（基剤）	
ネオゴーセー#2300NT-HB 赤さび色（基剤）	
ネオゴーセー#2300NT-HB さび色（基剤）	
ネオゴーセー#2300NT-HB（基剤） 茶	
オピヤ#3000 タールフリー さび色（基剤）	
さびコート（基剤）	各色
スーパーさびコートⅡ マイルド（主剤） グレー	

*本リストは 2025 年 2 月25日時点のものであり、今後の原材料の情報更新や製品仕様の変更等により最新の情報と異なる場合がありますので、使用時に製品 SDS をご確認ください。