

## 塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : 耐候性塗り(DP)
2. 適用 : 鉄鋼面(改修)
3. 適用種別

工 程	種 別
鉄鋼面の下地調整	RB種
鉄鋼面耐候性塗料塗り	B種

### 4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
変性エポキシ樹脂プライマー	JASS 18 M-109	ネオゴーセーマイルド下塗
鋼構造物用耐候性塗料	JIS K5659 A 種 中塗り塗料	NYポリンKマイルド中塗
鋼構造物用耐候性塗料(3級)	JIS K5659 A 種 上塗り塗料	NYポリンKマイルド上塗

### 5. 塗装仕様

工 程		下地調整・塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗 付 け 量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方 法
下 地 調 整	既 存 塗 膜 の 除 去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分及び錆等を除去し、活膜は残す。				
	汚 れ 、 付 着 物 除 去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。				
	油 類 除 去	溶剤ぶき				
	研 磨 ず り	研磨紙 P120～220 で全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。				
1	下 塗 り ( 1 回 目 )	ネオゴーセーマイルド下塗 (塗料用シンナーA)	5～10	0.14	24 時間以上 ～7日以内	はけ
2	下 塗 り ( 2 回 目 )	ネオゴーセーマイルド下塗 (塗料用シンナーA)	5～10	0.14	24 時間以上 ～7日以内	はけ
4	研 磨 紙 ず り	研磨紙 P120～220				
5	中 塗 り	NYポリンKマイルド中塗 (塗料用シンナーA)	5～10	0.14	24 時間以上 ～7日以内	はけ
6	上 塗 り	NYポリンKマイルド上塗 (塗料用シンナーA)	5～10	0.10	—	はけ
注意事項		注:工程 6 まで製作工場で行う場合は、工程 4 は省略する。 注:JASS 18 M-109 は、日本建築学会材料規格である。 *塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量及び使用量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)は、ロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *鉄鋼面耐候性塗料塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。				