

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : 耐候性塗料塗り(DP)
2. 適用 : コンクリート面・押出成形セメント面(改修)
3. 適用種別

工 程	種 別
コンクリート面・押出成形セメント面の下地調整	RB種
耐候性塗料塗り	A-1種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
建築用下地調整用塗材 C-1、C-2 又は CM-2	JIS A 6916	—
弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	JASS 18 M-201	浸透性マイルドエポシーラー
常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り	JASS 18 M-405	シントーフロン#100 マイルド中塗
建築用耐候性上塗り塗料(1級)	JIS K 5658	シントーフロン#100 マイルド ^{※1}

※1:当該 JIS 認証品ではありません。相当性能品です。

5. 塗 装 仕 様

工 程	下地調整・塗料名 (希釈剤)	希 釈 率 (%)	塗 付 け 量 (kg/m ²)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方 法	
下 地 調 整	既存塗膜の除去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分を除去する。				
	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。				
	ひび割れ部の補修	特記による。				
	下地調整塗り	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 C-1、C-2 又は CM-2 を用い、既存の塗膜の除去部分の不陸を調整する。				
	吸込止め	JASS18 M-201 弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー(浸透性マイルドエポシーラー)を全面に塗り付ける。				
1	下 塗 り	浸透性マイルドエポシーラー	—	0.08	16 時間以上 ～7日以内	はけ ローラー
2	中 塗 り	シントーフロン#100 マイルド中塗 (塗料用シンナーA)	0～10	0.14	16 時間以上 ～7 日以内	はけ ローラー
3	上 塗 り	シントーフロン#100 マイルド (塗料用シンナーA)	0～10	0.10	—	はけ ローラー
注意事項		注:押出成形セメント面の場合は、下地調整塗り工程を省略する。 注:JASS 18 M-201、M-405 は、日本建築学会材料規格である。 *塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。				