

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : 合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)
 2. 適用 : コンクリート面及び ALC パネル面(改修)
 3. 適用種別

工 程	種 別
コンクリート面及びALCパネル面の下地調整	RB種
合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	シントー水性Mシーラー
建築用下地調整塗材 C-1、C-2、CM-2 又は E	JIS A 6916	—
合成樹脂エマルジョンパテ耐水形	JIS K 5669	—
合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	ページ70エコ

5. 塗 装 仕 様

工 程		下地調整・塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗 付 け 量 (kg/㎡)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方 法
下 地 調 整	既 存 塗 膜 の 除 去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分を除去する。				
	汚 れ 、 付 着 物 除 去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。				
	ひ び 割 れ 部 の 補 修	特記による。				
	吸 込 止 め	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー（シントー水性 M シーラー）を全面に塗り付ける。				
	下 地 調 整 塗 り	JIS A 6916 建築用下地調整塗材 C-1、C-2、CM-2 又は E、JIS K 5669 合成樹脂エマルシ ンパテで既存の塗膜の除去部分の不陸を調整する。				
	研 磨 紙 ず り	乾燥後、研磨紙 P120～220 で全面を平らに研磨する。				
1	下 塗 り	シントー水性Mシーラー	—	0.07	3 時間以上	はけ ローラー
2	中 塗 り	ページ70エコ (水道水)	5～15	0.10	3 時間以上	はけ ローラー
3	上 塗 り	ページ70エコ (水道水)	5～15	0.10	—	はけ ローラー
注意事項		注:コンクリート面の場合は、「下地調整塗り」工程で建築用下地調整塗材が C-1、C-2 又は CM-2 の場 合、「吸込止め」工程は省略する。 注:合成樹脂エマルジョンパテは、外部に用いない。 *塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多 くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 平成 31 年度版を参照ください。				