

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : 合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)
2. 適用 : せっこうボード面及びその他ボード面(改修)
3. 適用種別

工 程	種 別
せっこうボード面の下地調整	RB 種
合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B 種

4. 使用材料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
合成樹脂エマルジョンパテ 一般形	JIS K 5669	—
せっこうボード用目地処理材	JIS A 6914	—
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	シントー水性Mシーラー
合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5663	ページ70エコ

5. 塗 装 仕 様

工 程	下地調整・塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗付け量 (kg/m ²)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方 法	
下 地 調 整	既存塗膜の除去	劣化し弱い部分を除去する。				
	汚れ、付着物除去	素地を傷つけないように除去する。				
	穴埋め、パテかい	JIS K 5669 合成樹脂エマルジョンパテ(一般形)、JIS A 6914 せっこうボード用目地処理材で、釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。				
	研磨紙ざり	乾燥後、研磨紙 P120～220 で表面を平らに研磨する。				
1	下 塗 り	シントー水性Mシーラー	—	0.07	3 時間以上	はけ ローラー
2	中 塗 り	ページ70エコ (水道水)	5～15	0.10	3 時間以上	はけ ローラー
3	上 塗 り	ページ70エコ (水道水)	5～15	0.10	—	はけ ローラー
注意事項		<p>*「穴埋め、パテかい」工程のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボード面の場合に適用する。</p> <p>*けい酸カルシウム板面の場合は、「穴埋め、パテかい」前に吸込み止めとしてJASS18 M-201に基づく塗料(浸透性マイルドエポシーラー)を全面に塗る。ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込み止めに用いる材料は、上塗塗料の製造所の指定する水性塗料とする。</p> <p>*塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。</p> <p>*塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。</p> <p>*所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。</p> <p>*適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。</p> <p>*ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。</p> <p>*合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。</p>				