

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP—G)
2. 適用 : 鉄鋼面見え隠れ部分(屋内)(改修)
3. 適用種別

工 程	種 別
鉄鋼面の下地調整	RB種
錆止め塗料の種別	B種
錆止め塗料塗り	B種
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
水系さび止めペイント	JASS 18 M-111	水性デラスト
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	水性スペースエース

5. 塗 装 仕 様

工 程		下地調整・塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗付け量 (kg/m ²)	標 準 膜 厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 方法
下 地 調 整	既 存 塗 膜 の 除 去	ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しづらい弱な部分及び錆等を除去し、活膜は残す。					
	汚 れ 、 付 着 物 除 去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。					
	油 類 除 去	溶剤ぶき					
	研 磨 ず り	研磨紙 P120～220 で全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。					
1	錆止め塗料塗り	水性デラスト (水道水)	0～5	0.11	30	4 時間 ～7 日	はけ ローラー
2	錆止め塗料塗り	水性デラスト (水道水)	0～5	0.11	30	4 時間 ～7 日	はけ ローラー
3	中 塗 り	水性スペースエース (水道水)	10～20	0.10	—	5 時間 以上	はけ ローラー
4	上 塗 り	水性スペースエース (水道水)	10～20	0.10	—	—	はけ ローラー
注意事項		注:JASS 18 M-111 は、日本建築学会材料規格である。 *塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。					