

## 塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G)
2. 適用 : 亜鉛めっき鋼面(屋内)(改修)
3. 適用種別

工 程	種 別
亜鉛めっき鋼面の下地調整	RC種
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	C種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
つや有合成樹脂エマルジョン	JIS K 5660	水性スペースエース

5. 塗 装 仕 様

工 程	下地調整・塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )	標 準 膜 厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方 法
下 地 調 整	汚 れ 、 付 着 物 除 去	素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。				
	研 磨 紙 ず り	研磨紙 P240～320 で全面を平らに研磨し、研磨かす等を除去する。				
1	中 塗 り 水性スペースエース (水道水)	5～10	0.10	—	5時間 以上	はけ ローラー
2	上 塗 り 水性スペースエース (水道水)	5～10	0.10	—	—	はけ ローラー
注意事項	<p>*塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。</p> <p>*塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。</p> <p>*所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。</p> <p>*適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。</p> <p>*ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。</p> <p>*つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年度版を参照ください。</p>					