

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)
2. 適用 : 屋内木部、既存塗膜フタル酸樹脂エナメル (改修)
3. 適用種別

| 工 程 | 種 別 |
|---------|------|
| 木部の下地調整 | RC 種 |

4. 使用材料明細

| 規 格 名 称 | 規 格 | 塗 料 名 |
|----------------|------------|---------------|
| フタル酸樹脂エナメル 1 種 | JIS K 5572 | スペースエースフォースター |

5. 塗 装 仕 様

| 工 程 | 下地調整・塗料名 (希釈剤) | 希釈率 (%) | 塗付け量 (kg/m ²) | 塗装間隔 (20℃) | 塗装 方法 |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------|-------------|
| 下 地 調 整 | 汚 れ 、 付 着 物 除 去 | 木部を傷つけないように除去し、油類は、溶剤等でふき取る。 | | | |
| | 研 磨 紙 ず り | 研磨紙 P240～320 で、露出素地面、既存塗膜面を研磨する。 | | | |
| 1 | 下 塗 り スペースエースフォースター (塗料用シンナーA) | 5～10 | 0.12 | 24 時間以上 | はけ、 ローラー |
| 2 | 上 塗 り スペースエースフォースター (塗料用シンナーA) | 5～10 | 0.09 | — | はけ、 ローラー |
| 注意事項 | | <p>*塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。</p> <p>*塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。</p> <p>*所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。</p> <p>*適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。</p> <p>*ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。</p> <p>*フタル酸樹脂エナメル塗りの詳細につきましては、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。</p> | | | |