

## 塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G)
2. 適用 : 鉄鋼面 見え隠れ部分(屋内)(新設)
3. 適用種別

工 程	種 別
鉄鋼面の素地ごしらえ	C 種
錆止め塗料の種別	B種
錆止め塗料塗り	B種
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種

### 4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
水系さび止めペイント	JASS 18 M-111	水性デラスト
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	水性スペースエース

### 5. 塗 装 仕 様

工 程	素地ごしらえ・塗料名 (希釈剤)	希 釈 率 (%)	塗 付 け 量 (kg/m <sup>2</sup> )	標 準 膜 厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方 法
素 地 ご し ら え	汚 れ 、 付 着 物 除 去	スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去				
	油 類 除 去	溶剤ぶき				
	錆 落 と し	ディスクサンダー、スクレーパー、ワイヤブラシ、研磨紙 P120～220 等で除去				
1	錆止め塗料塗り (下塗り 1 回目)	水性デラスト (水道水)	0～5	0.11	30	4 時間 ～7 日 はけ ローラー
2	錆止め塗料塗り (下塗り 2 回目)	水性デラスト (水道水)	0～5	0.11	30	4 時間 ～7 日 はけ ローラー
3	中 塗 り	水性スペースエース (水道水)	10～20	0.10	—	5 時間 以上 はけ ローラー
4	上 塗 り	水性スペースエース (水道水)	10～20	0.10	—	はけ ローラー
注意事項	注:JASS 18 M-111 は、日本建築学会材料規格である。 *塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。					