

塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G)
2. 適用 : せっこうボード面(屋内)(新設)
3. 適用種別

工 程	種 別
せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ	A種
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
せっこうボード用目地処理材	JIS A 6914	—
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	シントー水性 M シーラー
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	シントー水性グラantz GP

5. 塗 装 仕 様

工 程	素地ごしらえ・塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗付け量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20℃)	塗装 方法	
素 地 ご し ら え	乾 燥	継目処理部分を十分に乾燥させる。				
	汚 れ、 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。				
	穴 埋 め、 パ テ か い	JIS A 6914 せっこうボード目地処理材で、釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。				
	研 磨 紙 ず り	パテ乾燥後、研磨紙P120～220 で表面を平らに研磨する。				
	パ テ し ご き	JIS A 6914 せっこうボード目地処理材で全面にパテをしごき取り平滑にする。				
	研 磨 紙 ず り	パテ乾燥後、研磨紙P120～220 で全面を平らに研磨する。				
1	下 塗 り	シントー水性 M シーラー	—	0.07	3 時間以上	はけ ローラー
2	中 塗 り	シントー水性グラantz GP (水道水)	5～10	0.10	5 時間以上	はけ ローラー スプレー
3	上 塗 り	シントー水性グラantz GP (水道水)	5～10	0.10	—	はけ ローラー スプレー
注意事項		*塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。				