

## 塗 装 仕 様 書

1. 塗装仕様 : つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G)
2. 適用 : けい酸カルシウム板面(屋外)(新設)
3. 適用種別

工 程	種 別
せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ	B種
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	B種

4. 使用材料明細

規 格 名 称	規 格	塗 料 名
反応形合成樹脂シーラー	JASS 18 M-201	浸透性マイルドエポシーラー
合成樹脂エマルジョンパテ	JIS K 5669	—
合成樹脂エマルジョンシーラー	JIS K 5663	シントー水性Mシーラー
つや有合成樹脂エマルジョンペイント	JIS K 5660	シントー水性グランツGP

5. 塗 装 仕 様

工 程	素地ごしらえ・塗料名 (希釈剤)	希 釈 率 (%)	塗 付 け 量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗 装 間 隔 (20℃)	塗 装 方法	
素 地 ご し ら え	乾 燥	継目処理部分を十分に乾燥させる。				
	汚 れ , 付 着 物 除 去	素地を傷つけないように除去する。				
	吸 込 止 め	JASS 18 M-201 反応形合成樹脂ワニス(浸透性マイルドエポシーラー)を全面に塗り付ける。				
	穴 埋 め , パ テ か い	JIS K 5669 合成樹脂エマルジョンパテ(耐水形)で、釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。				
	研 磨 紙 ず り	パテ乾燥後、研磨紙P120～220 で表面を平らに研磨する。				
1	下 塗 り	シントー水性Mシーラー	—	0.07	3 時間以上	はけ ローラー
2	中 塗 り	シントー水性グランツGP ( 水道水 )	5～10	0.10	5 時間以上	はけ ローラー スプレー
3	上 塗 り	シントー水性グランツGP ( 水道水 )	5～10	0.10	—	はけ ローラー スプレー
注意事項		*塗り付け量は被塗装面単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の付着質量です。 *塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法によって増減することがあります。 *所要量(被塗装単位面積あたりの塗料材料(希釈する前)の使用量)はロス分も含むため、塗付け量より多くなります。 *適用種別が特記に示されている場合は、特記に準拠してください。 *ご使用の際にはカタログ及び説明書を必ずご参照ください。 *つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りの詳細につきましては、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成 31 年度版を参照ください。				