

2液弱溶剤形ウレタンシーラー

2液マイルドUシーラー



ローラー対応



はけ対応



エアレス対応

下塗り

特長

■含浸性

含浸性に優れ、下地補強効果が得られます。

■耐水性

耐水性、耐アルカリ性に優れています。

■下地付着性

モルタル、窯業系下地、各種ボード類への付着性に優れています。
多くの旧塗膜との付着性にも優れ、塗り替え時の下地押さえに最適です。

■環境配慮

環境に配慮した弱溶剤形ウレタンシーラーです。

用途

■建築物内外部のモルタル・ボード面(サイディングボードなど)

■スレート、カラーベストなどの窯業系屋根材

弱溶剤系	マイルドシリコンルーフ、シントーハヤブサシリーズ マイルドフロンティアHG等
水系塗料	水性ハイテンプルーフ、シントー水性グランツシリーズ等

(注) 他の溶剤形塗料の場合は弊社にご相談ください。

標準使用量

■0.10~0.13 kg/m²/回

使用可能時間

5℃	10℃	20℃	30℃
13時間	10時間	7時間	5時間

荷姿

商品名	容量	備考
2液マイルドUシーラー	16kg セット/石油缶 主剤 14.4 kg 硬化剤 1.6 kg	クリアーシーラー

標準塗装仕様例

■スレート、ボード面

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
素地調整	ごみ、油、汚れを取り除く。粉、ほこりは水洗して取り除き、乾燥させる。					
下塗り	2液マイルドUシーラー	-	0.10 ~ 0.13	1	16時間~7日	ローラー・はけ
上塗り1	シントーハヤブサウレタン (塗料用シンナー)	5~10	0.12 ~ 0.15	1	3時間~7日	ローラー・はけ
上塗り2	シントーハヤブサウレタン (塗料用シンナー)	5~10	0.12 ~ 0.15	1	-	ローラー・はけ

■セメント瓦、スレート瓦

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
素地調整	ごみ、油、汚れを取り除く。粉、ほこりは水洗して取り除き、乾燥させる。					
下塗り	2液マイルドUシーラー	-	0.10 ~ 0.13	1	16時間~3日	ローラー・はけ
上塗り1	水性ハイテンルーフ (水道水)	0 ~ 20	0.13 ~ 0.15	1	2時間~7日	スプレー
		0 ~ 10				ローラー・はけ
上塗り2	水性ハイテンルーフ (水道水)	0 ~ 20	0.13 ~ 0.15	1	-	スプレー
		0 ~ 10				ローラー・はけ

注1) 標準使用量については被塗物の形状、素地状態により増える場合があります。

2) 少量で使用の場合は、主剤、硬化剤の混合比を守って、均一混合してから塗装してください。(主剤/硬化剤=90/10)

ご使用上の注意事項

● 施工上の注意事項

- 使用前に十分に攪拌してください。
- 塗装場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上および換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 外部での塗装において、強風時や降雨、降雪の恐れがある場合は塗装を避けてください。
- ドアまわりのパッキンやゴム、プラスチックなどの可塑性を含むものと接触する部位への塗装は避けてください。
- 被塗面温度が50℃を超える場合は、塗装を避けてください。

■ 硬化剤について

- 2液マイルドUシーラーは2液形塗料です。主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分かき混ぜて使用可能時間以内にご使用ください。
- 硬化剤は湿気の影響を受けやすいため、保管時の水分等の混入には十分注意するとともに開缶後は全量使い切るようにしてください。
- 硬化剤の混合割合(重量比)は正確に行ってください。

■ 粘度調整について

- 粘度調整は弊社塗料用シンナーで希釈してください。
- 希釈割合は、塗装方法、施工方法、施工条件によって異なります。事前にただし塗りをして、塗装条件を確認してください。

■ 洗浄について

- 塗装器具の洗浄にはラッカーシンナーをご使用ください。

● 取り扱い及び貯蔵上の注意事項

- 火気の無い局所排気を設けた場所で使用してください。
- 塗装中、乾燥中とも換気を十分行い、蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 取り扱い中は、皮膚に触れない様に、必要に応じて下記の保護具を着用してください。有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 確実にフタをし、40℃以下の場所で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 捨てるときは、産業廃棄物として処理してください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 容器は垂直に持ち上げてください。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

● 緊急時および応急処置

- 火災のときは炭酸ガス消火器、泡消火器または粉末消火器を用いてください。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだときには、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化等がある場合には、医師の診察を受けてください。
- 容器からこぼれたときには、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管してください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。

くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング



神東塗料

本社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199

東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813

東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553

静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315

名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318

大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268

中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

四国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108

九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。



- この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しております。
- この印刷物は水なし印刷で作成しております。