

外装薄塗材E相当
アクリル樹脂エマルジョン塗料

GORISHIN

特長

- 既調合タイプで作業性に優れています。
- セメントリシンと異なり長期にわたって鮮やかな色彩を保ちます。
- ALC面にも適用できます。

用途

- 集合住宅や戸建住宅におけるモルタルコンクリート、各種合板ボードなどの軒や外壁

商品構成

品名	荷姿	色相	備考
GORISHIN	25kg	各色	骨材既調合
GORISHINベース	20kg	各色	骨材 現場調合用

推奨塗装仕様

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈率 (wt%)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
素地調整	被塗面に付着している汚れ、ゴミ等を完全に除去する。 コンクリート、モルタル面の含水率はアナログ水分計で10%以下とする。 (デジタル直読式水分計の場合、含水率5%以下とする。)					
下塗	シントー水性Mシーラー	無希釈	0.05~0.10	1	3時間~7日	はけ ローラー スプレー
上塗-1	GORISHIN (水道水)	0~5	0.7	1	1日~7日	リシンガンによる 吹付
上塗-2	GORISHIN (水道水)	0~5	0.7	1	—	リシンガンによる 吹付

※使用量は施工箇所や素地の状態により増減があります。

※参考 モルタルガンまたはリシンガン(口径4.5~7mm)、吹付圧力5~7kgf/cm²
GORISHINベースへの骨材混入量はGORISHINベース20kg1缶に対し30kg



神東塗料

性能試験成績表 (JIS A 6909 外装薄塗材E準拠)

試験項目	GOリシン	品質
乾燥時間	7時間以内	JIS A 6909
耐水性	240時間異状なし	JIS A 6909 浸水試験
耐アルカリ性	120時間異状なし	JIS A 6909
耐洗浄性	5000回異状なし	JIS A 6909
付着性	11	JIS A 6909
促進耐候性	300時間合格	—

注意事項

● 現場塗装の一般的禁止事項

01. 気温5℃以下のときは塗装を避けてください。気温が低くなりますと乾燥が非常に遅くなります。低温時に塗装するときは加温対策が必要です(気温15~30℃の範囲が良好です)。
02. 湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって、塗膜の乾燥造膜が悪くなり、期待する塗膜性能を発揮できないことがあります(40~70%RHが良好です)。
03. 被塗面に結露があるときは塗装を避けてください(特に朝夕の結露には注意してください)。
04. 塗装後2時間以内に降雨、降雪が予想される場合は塗装を避けてください。
05. 強風、砂ぼこりが多いときは塗装を避けてください。砂塵、海塩粒子などが塗装中、乾燥後に付着すると塗膜性能低下、仕上がりが不良となります。
06. コンクリート、モルタルへの塗装の場合、表面含水率10%以上(デジタル水分計の場合5%以上)、pH10以上のときは塗装を避けてください。コンクリート、モルタルが未乾燥状態のときは、アルカリ成分が多く、塗膜の付着性および仕上がりに悪影響を与えます。

● 塗料の一般的取扱注意事項

01. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に行わないでください。
02. 塗料は使用する前に十分かき混ぜ均一な状態にしてください。多液形塗料の場合は、混合比に十分注意し、所定の割合で混合し均一になるまで十分にかき混ぜてください。また、小出しする場合は、必ずはかりを用い、正しい混合比で計量後、混合してください。
03. 希釈率、塗装間隔などは、規定の数値を厳守してください。
04. 開缶は原則として使用する直前にを行い、開缶したものは、出来るだけその日のうちに使用してください。
05. さげ缶に小分けする時は、十分にかき混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使用してください。
06. 残った塗料は常にフタをするよう心がけてください。
07. 塗料の保管は、直射日光や雨風を避け、出来るだけ屋内倉庫に貯蔵、管理するようにしてください。
08. 使用した塗装器具等は、直ちに水洗いしてください。

● 緊急時および応急処置

01. 目に入った場合は、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、出来るだけ早く医師の手当てを受けてください。
02. 皮膚に付着した場合は、石けん水でよく洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の手当てを受けてください。
03. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じて、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
04. 誤って飲み込んだときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
05. 容器からこぼれたときには、砂などを散布した後、処理してください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。 ※ご不明な点に関しては、弊社お問い合わせ先までご連絡ください。



くらしゆたかにあざやかに未来を創造するコーティング

神東塗料

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813 名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintoshinpaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。