



艶調整形合成樹脂エマルジョンペイント

# ペシ"GE"エコ

手垢等の汚れがつきにくく、汚染除去性に優れた内装用塗料

- 合成樹脂エマルジョンペイント
- 非トルエン・キシレン塗料
- 防火認定材料
- 艶あり／5分艶／3分艶



上塗り



VOCフリー



はけ対応



ローラー対応

防火認定



神東塗料



「ページGエコ」は手垢がつきにくく、  
掃除がしやすい汚染除去性に優れた塗料です。

# ページGエコ

ページGエコは手垢等の汚れがつきにくく、またついた汚れを掃除しやすい汚染除去性に優れたVOCフリーのエマルジョン塗料です。底艶を抑えた落ち着いた仕上がりで、艶有り、5分艶、3分艶の艶調整および淡彩～濃彩までの調色対応が可能です。学校、老健施設、病院、各種公共施設等の、清潔感が求められる内装に最適な塗料です。



## 推奨用途

- ▶ コンクリート・モルタル・ボード類
- ▶ 廊下、階段、エレベーターホール等の汚れやすい箇所
- ▶ 台所、洗面所等の水かかり部

## ▶ 塗装仕様例 ① 半艶仕上げ

工程	塗料名(希釈剤)	希釈率(%)	使用量(kg/m <sup>2</sup> /回)	塗回数	塗装間隔(20℃)	塗装方法
素地調整	被塗面に付着している汚れ、ごみ、粉等を清掃する。					
下塗り	ページフィラーエコ(水道水)	10～20	0.15～0.20	1	3時間以上	はけ ローラー
上塗り	ページGエコ5分艶(水道水)	10～20	0.09～0.11	1～2	3時間以上	はけ ローラー

注1:塗付量は被塗物の形状や吸い込みによって増加することがあります。  
注2:珪カル板の塗装には「シントー水性Mシーラー」を塗装してください。  
注3:新設コンクリート・モルタル・ボード面は、必ず下塗を塗装してください。

## ② 防火認定対応艶あり仕上げ

工程	塗料名(希釈剤)	希釈率(%)	使用量(kg/m <sup>2</sup> /回)	塗回数	塗装間隔(20℃)	塗装方法
素地調整	被塗面に付着している汚れ、ごみ、粉等を清掃する。					
下塗り	ラテックスプライマー#1000エコ(水道水)	10～20	0.10	1	3時間以上	はけ ローラー
上塗り	ページGエコ(水道水)	10～20	0.10	2	3時間以上	はけ ローラー



## 汚染除去性

緻密で強靱な塗膜を形成することで、  
汚染除去性に優れた塗膜を形成します。

## VOCフリー

揮発性有機化合物を配合していない環境配慮形塗料です。

## 超低臭

施工後にもほとんど臭気が残りません。

## 幅広い色相への対応

淡彩、中彩、濃彩まで調色対応が可能です。

## 防かび性

防かび性を有しています。

## 抗菌仕様への対応

オプションとして抗菌仕様にも対応可能です。



### ▶ 荷姿・色

塗料名	荷姿	色相	艶
ページGエコ	15kg・4kg	白、淡彩、中彩、濃彩色	艶あり
ページGエコ5分艶			5分艶
ページGエコ3分艶			3分艶

### ▶ 基本性能

#### ● ページGエコ白〈社内試験〉

項目	規格	性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
低温安定性(-5℃)	変質してはならない。	合格
乾燥時間(h)	標準状態	2以下
	5℃	4以下
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい率(%)	93以上	合格
耐水性	96時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	48時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性	500回の洗浄に耐えるものとする。	合格
促進耐候性	異常がない。	合格
屋外暴露耐候性	12カ月の試験で、膨れ、はがれおよび割れがなく、色の変化と白垂化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格



## 取り扱いに関する一般的な注意事項

### 【調合】

1. 塗料開缶は原則として使用する直前に行い、開缶したものはその日のうちに使用するよう心がけてください。
2. 塗料は使用する前に十分攪拌を行い均一な状態にして使用してください。
3. 他品種、他品名の塗料との混合は厳禁です。

### 【塗装】

1. 気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装を避けてください。低温時には乾燥遅延となり高湿度では付着不良や塗膜外観不良が生じやすくなります。
2. 被塗面に結露がある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
3. 低温時の塗装において、強アルカリ性の下地は、条件によりエフロレッセンスが発生する可能性があります。このような場合には対策としてシーラー等による処置をご検討ください。
4. 被塗面は清浄な状態にしてから塗装してください。
5. コンクリート、モルタル面への塗装で含水率10%以上(デジタル式水分計の場合は5%以上)、pH10以上の場合、塗装を避けてください。
6. 使用した塗装器具類は直ちに水洗いしてください。
7. 「シントー水性Mシーラー」等のカチオン形シーラーを使用した塗装器具等を使用する場合は、十分洗浄してからご使用ください。

### 【緊急時の対応】

1. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、清浄な空気の場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

### 【廃棄】

1. 使用済みの塗料缶や塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。

### 【保管】

1. 残塗料は密封して冷暗所に保管してください。
2. 子供の手の届かない場所に保管してください。
3. 塗料の保管は関連法規を遵守してください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。  
※ご不明な点に関しては、弊社問い合わせ先まで連絡願います。



くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング

# 神東塗料

本社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号  
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

#### 製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199	北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315	四国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108
東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813	名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318	九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553	大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268	
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091	中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821	<a href="https://www.shintopaint.co.jp/">https://www.shintopaint.co.jp/</a>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。

このパンフレットは、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

