



内装用下塗り塗料には、作業性とともボード間のジョイント処理部等を含めた塗膜の均一な仕上がりが望まれます。下地の吸い込みムラや汚れのほか、ボードジョイント部におけるコーキング材、パテ材等の前処理による影響を緩和し、上塗りを1回でムラなく均一に仕上げるために開発したのが、「ページフィラーエコ」です。

特 長

- 仕上がり性
1回塗りで厚膜に仕上げることができますので、ボードのパテ跡、吸い込みムラ、ペーパー研磨による毛羽立ちをおさえることができます。
- 表面平滑性
厚膜仕上げにおいても、塗膜表面が滑らかに仕上がります。
- コーキング適性
コーキング材上の塗装においても、上塗り塗膜のひび割れが抑制できます。
- 艶むら、色むら抑制
パテ処理面の塗装においても、上塗り塗膜の艶むら、色むらが抑制されます。
- VOCフリー
VOCフリーのため、安心して内装用途に使用できます。

用 途

- 建築内部のプラスターボード(石こうボード)等のボード類
(珪カル板等吸い込みの激しいボード面への塗装は避けてください。)

荷 姿 ・ 色

塗 料 名	荷 姿	色 相
ページフィラーエコ	20kg	白・淡彩色

塗装仕様例

工 程	塗 料 名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗 付 量 (kg/m ² /回)	塗り回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
素地調整	被塗面に付着している汚れ、ごみ、粉等を清掃する。					
下 塗	ページフィラーエコ (水道水)	10~20	0.15~0.20	1	3時間以上	は け ローラー
上 塗	ページエコシリーズ (水道水)	10~20	0.10~0.13	1~2	3時間以上	は け ローラー

※上塗りの色相により、塗り回数が増える場合があります。
下地の状況により、塗付量が増える場合があります。

基本性能

(JIS K 5663 シーラー)

項目	結果	品質
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になること。
塗装作業性	合格	はけ塗りに支障がないこと。
塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常であること。
乾燥時間(表面乾燥)	0.5	2時間以内
低温安定性	合格	-5℃に冷やしたとき変質しないこと。
低温造膜性	合格	5℃で塗膜形成に異常がないこと。
上塗り適合性	合格	上塗りに支障がないこと。
耐水性	合格	水に96時間浸したとき異常がないこと。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和溶液に48時間浸したとき異常がないこと。

ご使用上の注意事項

■現場塗装の一般的注意事項

1. 気温5℃以下のときは塗装を避けてください。気温が低くなりますと乾燥が非常に遅くなります。低温時に塗装する場合は加温対策が必要です。(気温15～30℃の範囲が良好です)
2. 湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって塗膜の乾燥造膜が悪くなり、期待する塗膜性能を發揮できないことがあります。(40～70%RHが良好です)
3. 被塗面に結露があるときは塗装を避けてください。(特に朝夕の結露には注意してください)
4. 開缶は原則として使用する直前に行い、開缶したものは出来るだけ早めに使い切りください。
5. 塗料は使用する前に十分にかき混ぜ均一な状態にしてください。
6. 希釈率、塗り重ね時間などは、規定の数値を厳守してください。
7. さげ缶に小分けするときは、十分にかき混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使ってください。
8. 残った塗料は常にフタをするよう心がけてください。

■塗料の一般的取り扱い注意事項

1. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は避けてください。
2. 塗料の保管は、直射日光や雨風を避け、屋内倉庫に貯蔵・管理することが必要です。
3. 塗装時および塗料取り扱い時は換気を十分に行ってください。

4. 使用した塗装器具等は、直ちに水洗洗浄し、洗浄水は適正に処理してください。
5. 塗料には化学物質が含まれています。塗装直後の引渡しの場合には、安全性に十分注意を払い、立看板などでペンキ塗りたてである旨を表示し、化学物質過敏症やアレルギー体質などの方が接することの無いようにしてください。

■緊急時および応急処置

1. 目に入った場合は、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、できるだけ早く医師の手当てを受けてください。
2. 皮膚に付着した場合は、石けん水で良く洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、できるだけ早く医師の手当てを受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じて、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだときには、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれたときには、砂などを散布した後、処理してください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。
※ご不明な点に関しては、弊社お問い合わせ先まで連絡願います。



神東塗料

本 社 ☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)
東京事業所 ☎(03)3522-2111(代) FAX(03)3522-2150(代)
工場 尼崎・千葉

〈製品に関するお問い合わせ〉

本 社 ☎(06)6426-3763(代) FAX(06)6429-6268(代)
東京事業所 ☎(03)3522-1674(代) FAX(03)3522-1678(代)
名古屋事業所 ☎(052)612-0293(代) FAX(052)612-0318(代)
北海道営業所 ☎(0123)32-0431(代) FAX(0123)34-6199(代)
東北営業所 ☎(022)285-7915(代) FAX(022)285-7813(代)

静岡営業所 ☎(054)245-0135(代) FAX(054)247-4091(代)
北陸営業所 ☎(076)262-1305(代) FAX(076)262-1315(代)
中国営業所 ☎(082)264-6822(代) FAX(082)264-6821(代)
四国営業所 ☎(087)841-1251(代) FAX(087)843-3108(代)
九州営業所 ☎(092)472-2222(代) FAX(092)473-5777(代)
<http://www.shintopaint.co.jp/>