

もろい下地をハードに変える

# シントーコンクリートGシーラー

塩化ゴム系シーラー



シントーコンクリートGシーラーは、浸透性と付着性に優れた塩化ゴム系シーラーです。脆弱な下地や吸い込みの著しい下地によく浸透し、もろい下地を強固にします。

## 特長

- 浸透性がよく、もろい下地を強固にします。
- 耐水性、耐アルカリ性に優れています。
- 作業性のよい1液形です。
- 旧塗膜との付着性に優れていますので、特に塗替え時の下地押さえ用として最適です。

## 用途

- 屋根面、内外壁面、床の新設および塗替え時の下塗り

## 適用下地

- 厚型スレート瓦、波形スレート瓦、コロニアル、カラーベスト面
- コンクリート、モルタル、スレート、ケイカル板、押出成形板等

## 適用塗材・上塗塗料

- 屋根面:かわらルーフィング
- 外壁面:リシン、吹付タイル、単層弾性等の各種仕上塗材、仕上上塗材
- 床(路)面:シントーライナー#200(工場床などの区画線)

## 標準塗装仕様

工程	塗料名	塗装方法	塗回数	標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20℃)
素地調整	脆弱部分を除去し、被塗面に付着している汚れ、ごみ、粉等を清掃する。				
下塗り	シントーコンクリートGシーラー	はけ・ローラー	1	0.15~0.20 (75~100m <sup>2</sup> /缶)	3時間 ~7日
上塗り	各種上塗 目的に合わせて選定した上塗の仕様に従い施工する。				

- シントーコンクリートGシーラーは無希釈で使用してください。
- 使用量は素地の形状、状態によって増減することがあります、必要に応じ、使用量・塗り回数を調整してください。
- 改修工事に使用の場合は、溶剤などの影響により旧塗膜を侵し、ちぢみや膨れなどが発生する場合があります。事前に旧塗膜の耐溶剤性を確認の上、本施工を行ってください。

## 試験成績（社内試験）

試験項目		社内規格	結果
容器の中での状態		かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性		塗装作業性に支障がない。	合格
塗膜の外観		塗膜の外観が正常である。	合格
上塗り適合性		上塗りに支障があってはならない。	合格
耐水性		清水に10日間浸しても異常がない。	合格
耐アルカリ性		飽和水酸化カルシウム液に14日間浸しても異常がない。	合格
付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	標準状態	0.7以上	1.2
	浸水後	0.5以上	1.0

## 容量・荷姿

容量	15kg
荷姿	石油缶
色相	淡黄色半透明

### □ 取り扱いに関する一般的注意事項

#### ■ 調合

1. 塗料開缶は原則として使用する直前に行い、開缶したものはその日のうちに使用するよう心がけてください。
2. 使用する前に電動攪拌機等を用いて十分 攪拌 を行い均一な状態にして使用してください。
3. 他品種、他品名の塗料との混合は厳禁です。

#### ■ 塗装

1. 気温5℃以下、湿度85%RH以上のときは塗装禁止です。低温時は乾燥遅延となり、高湿度では付着不良や塗膜外観不良が生じやすくなります。
2. 被塗面に結露がある場合や塗装後短期で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
3. 被塗物の表面温度が50℃以上の場合には塗装を避けてください。
4. 被塗面は清浄な状態にしてから塗装してください。
5. 塗装中および塗料の取り扱いには必要な保護具（帽子、ヘルメット、保護メガネ、マスク、手袋など）を使用し、身体に付着しないよう注意してください。
6. 吸入に関する危険物有害性の表示がある塗料を塗装する場合は、局所排気装置などを設置し、作業時には有機ガス用の防毒マスクやエアラインマスクなどを着用して作業を行ってください。
7. 溶剤系塗料のため、室内での塗装時および取り扱い時には換気を十分にを行い、火気厳禁としてください。また、塗装後養生時は空気の流通を確保してください。
8. 塗装器具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。

#### ■ 緊急時の対応

1. 目に入った場合には、多量の水で洗眼し、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、安静にし、必要に応じてできるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれた場合は砂などを散布した後処理するか、布で拭き取り、その布は水に浸した状態で容器に保管してください。
6. 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

#### ■ 廃棄

1. 使用済ウエス、塗料カス、スプレーダスト等は、発熱、自然発火の危険があります。可燃物との接触を避け、速やかに水に濡らす等の予防対策を行ってください。

#### ■ 保管

1. 残塗料は密封して冷暗所に保管してください。
2. 子供の手の届かない場所に保管してください。
3. 塗料の保管は関連法規を厳守してください。
4. 容器はつり上げないでください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。

※ご不明な点につきましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。

くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング



# 神東塗料

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号  
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

### 製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108  
東北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813 名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777  
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268  
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。