

## ビニルクロス面塗替え用塗料

# シントー クロスコートエコ 艶消

### 合成樹脂エマルジョンペイント

「シントークロスコートエコ 艶消」は  
ビニルクロスの張り替えの手間や、廃棄物処理の削減に貢献できるビニルクロス  
面塗替え用の塗料です。

また、配合中に有害な有機溶剤である「トルエン」「キシレン」が含まれない  
「非トルエン・キシレン塗料」に相当しますので、乾燥過程でこれらが揮発する  
ことがなく安心して取り扱うことができます。

### 特長

- VOCフリー・低臭
- ビニルクロス面の可塑剤移行防止
- 底艶を抑え、艶むらのない滑らかな仕上がり
- 優れた作業性
- 防火材料等認定品
- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆相当
- ビニルクロス面へ直接塗装可能

(著しいしみ汚れがある場合は「シントーしみ止めシーラーエコ」をご使用ください。)



写真はイメージです。

### 適用部位

ビニルクロス：一般的な塩ビクロス  
(汚れ防止・撥水加工などの特殊加工、織物クロスは除く)

### 用途

学校、病院、老健施設、飲食店、店舗、  
スーパー、事務所、公共施設のホール  
などの居室

### 荷姿

容量	色相	艶
18kg	白 淡彩色	艶消

## 標準塗装仕様例

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈量 (%)	標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗回数	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
素地調整	表面の汚れ、ごみ、ほこりを取り除き清潔な面にする。 たばこのヤニ、しみ等がある場合は中性洗剤等を用いて除去し、その後十分に水拭きし、乾燥させる。 かび発生箇所は消毒用アルコールで拭き取り十分に乾燥させる。 著しいしみ汚れがある場合は、「シントーしみ止めシーラーエゴ」を下塗りとして塗装する。 既存クロスのはがれ箇所がある場合は、接着剤で貼り付け補修をする。					
上塗り	シントークロスコートエゴ艶消 (水道水)	5～15	0.10 ～0.13	2	3時間以上	中毛ローラー はけ

## ご使用上の注意事項

### ■施工上の注意事項

- 気温5℃以下のときは塗装を避けてください。低温時には乾燥遅延など不具合が生じやすくなります。
- 湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって、乾燥遅延や塗膜性能を発揮できないことがあります。
- 降雨、結露が予測される場合、または強風の場合は塗装を避けてください。
- 絶えず結露が発生するような場所での塗装を避けてください。
- 被塗面は清潔な状態にしてから塗装してください。

### ■取り扱いに関する注意事項

- 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に行わないようにしてください。
- 塗装中および塗料の取り扱いには換気を十分に行ってください。
- 塗装中および塗料の取り扱いには必要な保護具(帽子、ヘルメット、保護メガネ、マスク、手袋など)を使用し、身体に付着しないよう注意してください。
- 塗料は使用する前に電動攪拌機等を用いて、塗料缶の内容物を攪拌し均一な状態にしてください。
- さげ缶に小分けするときは、十分にかき混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使用してください。
- 塗料開缶は原則として使用する直前にいき、開缶したものは、その日のうちに使用してください。
- 開缶後や作業中断時など、塗料が入った容器を放置していると表面乾燥しやすいため、常にフタをするように心がけてください。
- 塗料取り扱い後、塗装作業後は手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 使用した塗装器具は、直ちに水洗いしてください。
- 現場で材料を保管する場合は、直射日光や雨露が当たらない風通しのよい場所で保管してください。また、未開缶の塗料は出来るだけ直射日光を避け、屋内倉庫に貯蔵してください。

### ■塗装に関わる注意事項

- 希釈率、塗装間隔、可使時間などは、規定の数値を厳守してください。

- 被塗物の形状や、膜厚、塗回数、塗装方法、希釈率の違いにより特に補修塗装時には色や艶が異なって見えることがあります。また塗継ぎ部分では仕上がり肌の違いにより艶むらが生じる場合があります。試し塗りの上、本塗装を実施してください。
- ローラー塗装の場合、ローラー目は同一方向に揃えて仕上げてください。
- 補修塗りは、使用された塗料と同一ロットのものを、同一の塗装方法で実施してください。(使用する塗料の控えを必ず取っておいてください。)
- 塗装方法により色が違って見える場合がありますので、ローラー塗は、できる限り入隅までローラーで塗装してください。

### ■緊急時の対応

- 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸入した場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 容器からこぼれた場合や飛散した場合は、砂、布(ウエス)などで拭き取ってください。
- 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。

### ■廃棄

使用済みの塗料缶や塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。(河川や土壌等、環境汚染になる場所へ廃棄しないでください。)

### ■保管

- 残塗料は密封して冷暗所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 塗料の保管は関連法規を遵守してください。
- 容器はつり上げないでください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照ください。

※必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。

※ご不明な点につきましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。

くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング



本 社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号  
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

### 製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北 陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四 国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108  
東 北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813 名 古 屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九 州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777  
東 京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大 阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268  
静 岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中 国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。