

ビニルクロス面塗替え用塗料

シントー クロスコートエコ 艶消

合成樹脂エマルジョンペイント

ビニルクロスの張り替えの手間や、廃棄物処理の削減に貢献できるビニルクロス面塗替え用の塗料です。配合中に有害な有機溶剤である「トルエン」「キシレン」が含まれない「非トルエン・キシレン塗料」に相当しますので、乾燥過程でこれらが揮発することがなく安心して取り扱うことができます。

特長

- 低VOC・低臭
- 底艶を抑え、艶むらのない滑らかな仕上がり
- 優れた作業性
- 防火材料等認定品
- ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆相当
- ビニルクロス面へ直接塗装可能
(著しいしみ汚れがある場合は「シントー水性Mシーラー」をご使用ください。)



用途

建築内装 新築、改修用の上塗り塗料
学校、病院、老健施設、飲食店、店舗、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室

適用部位

ビニルクロス：一般的な塩ビクロス
(汚れ防止・撥水加工などの特殊加工、織物クロスは除く)

荷姿

容量	色相	艶
18kg	白 淡彩色	艶消

塗装仕様例

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈量 (%)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (23°C)	塗装方法
素地調整	表面の汚れ、ごみ、ほこりを取り除き清潔な面にする。 たばこのヤニ、しみ等がある場合は中性洗剤等を用いて除去し、その後十分に水拭きし、乾燥させる。 かび発生箇所は消毒用アルコールで拭き取り十分に乾燥させる。 著しいしみ汚れがある場合は、「シントー水性Mシーラー」を下塗りとして塗装する。					
上塗り	シントークロスコートエコ艶消 (水道水)	5~15	0.10~0.13	2	3時間以上	中毛ローラー はけ

- 使用量は被塗物の形状などによって、増減することがあります。
 - 既存クロスのはがれ箇所がある場合は、接着剤で貼り付け補修を行ってください。
 - 素地に著しいしみ汚れがある場合は、「シントー水性Mシーラー」を塗装すること
- でしめ止め効果がありますが、汚れ跡の隠べいに不足がある場合があります。
■ 3分艶仕上げを望まれる場合は、「ページG F4 3分艶」をご使用ください。

注意事項

- 施工上の注意事項
 1. 気温および被塗面温度が5°C以下のときは塗装を避けてください。低温時には乾燥遅延など不具合が生じやすくなります。
 2. 湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。乾燥遅延や仕上がりに不具合が生じるおそれがあります。
 3. 結露が予測される場合は塗装を避けてください。(特に早朝、夕刻の結露には注意してください。)
 4. ドアまわりのパッキンやゴム、プラスチックなどの可塑剤を含むものと接触する部位への塗装は避けてください。
 5. 被塗面は清浄な状態にしてから塗装してください。
- 取扱いに関する注意
 1. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に行わないようにしてください。
 2. 塗料の取り扱い、換気の良い場所で行ってください。
 3. 塗装中および塗料の取り扱いには必要な保護具(帽子、ヘルメット、保護メガネ、マスク、手袋など)を使用し、身体に付着しないよう注意してください。
 4. 塗料は使用する前に電動攪拌機等を用いて、塗料缶の内容物を攪拌し均一な状態にしてください。
 5. さげ缶に小分けするときは、十分にかき混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使用してください。
 6. 塗料開缶は原則として使用する直前に行ってください。
 7. 開缶後や作業中断時など、塗料の入った容器には常にフタをするように心がけてください。
 8. 塗料取り扱い後、塗装作業後は手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
 9. 使用した塗装器具は、直ちに水洗いしてください。
 10. 下塗り塗料に「シントー水性Mシーラー」を使用した場合は、塗装器具、洗浄に用いた水との共有使用は避けてください。
 11. 現場で材料を保管する場合は、直射日光や雨露が当たらない風通しのよい場所で保管してください。また、未開缶の塗料は出来るだけ直射日光を避け、屋内倉庫に貯蔵してください。
- 塗装に関する注意事項
 1. 水系塗料ですので、シンナー類の混合は絶対に避けてください。
 2. 下地の形状、状態および温度、湿度、換気状況などにより、使用量増減、塗装間隔時間が変動することがあります。
 3. 希釈上限を超えての希釈は避けてください。隠べ性低下など仕上がりに不具合が生じる場合があります。
- 4. 常時ものが置かれる家具等(テーブル、椅子、ベンチ、棚、カウンターなど)には、色移り、粘着のおそれがあるため塗装をしないでください。
- 5. 被塗物の形状や、膜厚、塗回数、塗装方法、希釈率の違いにより特に補修塗装時には色や艶が異なって見えることがあります。また塗継ぎ部分では仕上がりの違いにより艶むらが生じることがあります。試し塗りの上、本塗装を実施してください。
- 6. ローラー塗装の場合、ローラー目は同一方向に揃えてください。
- 7. 被塗物の形状や、塗装条件(塗回数、塗り付け量、希釈率)、塗り継ぎ箇所などで、色相、艶感の仕上がりが若干異なって見える場合があります。事前に試し塗りを確認してください。本施工を行う際には、面を区切って通して塗装してください。
- 8. 補修塗りは、使用された塗料と同一ロットのものを、同一の塗装方法で実施してください。(使用する塗料の控えを必ず取っておいてください。)
- 9. 塗装方法により色が違って見える場合がありますので、ローラー塗は、できる限り入隅までローラーで塗装してください。
- 10. 塗装中または塗装終了後の乾燥中は、換気を十分に行ってください。

■ 緊急時の対応

1. 目に入ったときには、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
2. 皮膚に付着したときには、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸入した場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれた場合や飛散した場合は、砂、布(ウエス)などで拭き取ってください。

■ 廃棄

使用済みの塗料缶や塗料が付着したウエスや残塗料を廃棄する場合は、関連法規に従って産業廃棄物として廃棄してください。(河川や土壌等、環境汚染になる場所へ廃棄しないでください。)

■ 保管

1. 塗料の保管は関連法規を遵守してください
2. 残塗料は密封して冷暗所に保管してください。
3. 子供の手の届かない場所に保管してください。
4. 容器はつり上げないでください。

※ 安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照ください。
 ※ 必ず各塗料の個別カタログに記載している注意事項をご確認ください。
 ※ ご不明な点につきましては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



くらしゆたかにあざやかに 未来を創造するコーティング
神東塗料

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
 ☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
 東北 ☎(022)353-6951 FAX(022)353-6952 名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777
 東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
 静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。