

ソフマイル中塗S

建築用仕上塗材 複層塗材E相当品



特 長

- ソフマイル中塗Sは、水希釈性のアクリル樹脂をベースにしていますので、容易で安全な吹付け施工が出来ます。
- 下塗り材から上塗り材まで、水系材料での仕様組みが可能です。
- フロンティアシリーズと組み合わせることで、長期の耐久性が得られます。
- 水系、弱溶剤、溶剤の各種上塗りが塗装可能です。

被 塗 物

- コンクリート面（現場打ちコンクリート、PCコンクリートなど）、モルタル面

適 用 箇 所

- 一般外壁、屋内壁面など

標 準 下 塗 り

- シントー水性Mシーラー

標 準 上 塗 り

- シントー水性グランツGP、シントー水性グランツUP 他

荷 姿

| 製 品 名 | 容 量 | 色 相 | 一 般 名 |
|----------|------|-----|---------|
| ソフマイル中塗S | 20kg | 白色 | 複層仕上塗材E |

標準塗装仕様例

■凹凸仕上げ

| 工程 | 塗料名 (希釈剤) | 希釈率 (WT%) | 所要量 (kg/m ²) | 塗回数 | 塗装間隔 (20℃) | 塗装方法 |
|---------|---|--------------|-----------------------------|-----|---------------|---------|
| 素地調整 | ワイヤブラシなどを用いて脆弱部分を除去し、付着しているごみ、粉等を完全に除去する。 | | | | | |
| 下塗 | シントー水性Mシーラー | 無希釈 | 0.05~ | 1 | 3時間以上 | ローラー・はけ |
| 主材 基層塗り | ソフマイル中塗S (水道水) | 0~3 | 0.7~ | 1 | 24時間以上 | 吹き付け |
| 主材 模様塗り | ソフマイル中塗S (水道水) | 0~3 | 0.8~ | 1 | 24時間以上 | 吹き付け |
| 上塗 | シントー水性グランツGP (水道水) | 5~10 | 0.25~2回計 | 2 | 5時間以上 | ローラー・はけ |

■小柄凹凸仕上げ

| 工程 | 塗料名 (希釈剤) | 希釈率 (WT%) | 所要量 (kg/m ²) | 塗回数 | 塗装間隔 (20℃) | 塗装方法 |
|------|---|--------------|-----------------------------|-----|---------------|---------|
| 素地調整 | ワイヤブラシなどを用いて脆弱部分を除去し、付着しているごみ、粉等を完全に除去する。 | | | | | |
| 下塗 | シントー水性Mシーラー | 無希釈 | 0.05~ | 1 | 3時間以上 | ローラー・はけ |
| 主材塗り | ソフマイル中塗S (水道水) | 0~3 | 1.0~1.2 | 1 | 24時間以上 | 吹き付け |
| 上塗 | シントー水性グランツGP (水道水) | 5~10 | 0.25~0.3 2回計 | 2 | 5時間以上 | ローラー・はけ |

■ご使用上の注意事項

●現場塗装の一般的禁止事項

1. 気温5℃以下のときは塗装を避けてください。気温が低くなりますと乾燥が非常に遅くなります。低温時に塗装するときは加温対策が必要です(気温15~30℃の範囲が良好です)。
2. 湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって、塗膜の乾燥造膜が悪くなり、期待する塗膜性能を発揮できないことがあります(40~70%RHが良好です)。
3. 被塗面に結露があるときは塗装を避けてください(特に朝夕の結露には注意してください)。
4. 塗装後2時間以内に降雨、降雪が予想される場合は塗装を避けてください。
5. 強風、砂ほこりが多いときは塗装を避けてください。砂塵、海塩粒子などが塗装中、乾燥後に付着すると塗膜性能低下、仕上がり不良となります。
6. コンクリート、モルタルへの塗装の場合、表面含水率10%、pH10以上のときは塗装を避けてください。コンクリート、モルタルが未乾燥状態のときは、アルカリ成分が多く、塗膜の付着性および仕上がりに悪影響を与えます。
7. 施工部位などにより、低汚染性が十分に発揮されない場合がありますので、ご注意ください。

●塗料の一般的取扱注意事項

1. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に行わないでください。
2. 塗料は使用する前に十分かき混ぜ均一な状態にしてください。多液形塗料の場合は、混合比に注意し、同一銘柄のものを所定の割合で混合し均一になるまでかき混ぜてください。また、小出しする場合は、必ずはかりを用いて計量し、正しい混合比で使用してください。
3. 希釈率、塗装間隔などは、規定の数値を厳守してください。
4. 開缶は原則として使用する直前に行い、開缶したものは、出来るだけその日のうちに使用してください。
5. さげ缶に小分けする時は、十分にかき混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使用してください。
6. 残った塗料は常にフタをするよう心がけてください。
7. 塗料の保管は、直射日光や雨風を避け、出来るだけ屋内倉庫に貯蔵、管理するようにしてください。
8. 使用した塗装器具等は、直ちに水洗いしてください。
9. 複層仕上げの場合、下塗材、主材および上塗材は同一製造所の指定銘柄を使用してください。

●緊急時および応急処置

1. 目に入った場合は、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、出来るだけ早く医師の手当てを受けてください。
2. 皮膚に付着した場合は、石けん水でよく洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、出来るだけ早く医師の手当てを受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じて、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだときは、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれたときには、砂などを散布した後、処理してください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。
※ご不明な点に関しては、弊社問い合わせ先までご連絡願います。



くらしゆたかにあざやかに未来を創造するコーティング

本社 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199 北陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315 四国 ☎(0897)65-4550 FAX(0897)65-4576
東北 ☎(022)353-6951 FAX(022)353-6952 名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318 九州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777
東京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553 大阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268
静岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091 中国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821 <https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。