

Feel The Color

着色タイプアクリル樹脂エマルジョンシーラー

スピードシーラー

さわやかな環境の提案



神東塗料

「スピードシーラー」は、吸い込み止め・下地補強・隠ぺい力のバランスに優れた着色タイプのアクリル樹脂エマルジョンシーラーです。新築時のコンクリート、モルタルはもちろんリシン面等の下塗用塗料として使用できます。

特長

- 調色が可能です。(淡彩色)
- 水希釈タイプですので作業性がよく安全です。

用途

- コンクリート、モルタル、PC板、プラスターボード、ALC等の下塗り
- 合成樹脂エマルジョン、有光沢エマルジョン、内外装仕上材等の改修用下塗り

※ケイカル板などの吸込みが大きい下地への塗装は避けてください。

容量/色相

16kg/白・淡彩色

適用上塗り塗料

- ページエコシリーズ
- 水性スペースエース、シントー水性グランツGP他
- 内外装仕上材 (ラフロールN・P等)

(注1) 溶剤系上塗り塗料(アクリル樹脂系塗料、エポキシ樹脂系塗料、アクリルウレタン樹脂系塗料等)を直接塗装するのは避けてください。

(注2) 複層仕上塗材の下塗には、顔料の入っていない「ラテックスシーラー」、「シントー水性Mシーラー」等をご使用ください。

標準塗装仕様

- 新設内壁 合成樹脂エマルジョン塗料仕上げ

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
1 素地調整	被塗面に付着している汚れ、ごみ、粉等を清掃する。					
2 下塗	スピードシーラー (水道水)	5~10	0.10~0.13	1	3時間以上	はけ・ローラー
3 上塗-1	ページエコシリーズ (水道水)	5~15	0.10~0.13	1	3時間以上	はけ・ローラー
4 上塗-2	ページエコシリーズ (水道水)	5~15	0.10~0.13	1	—	はけ・ローラー

塗装仕様

- 塗替え時 砂壁状塗料仕上げ

工程	塗料名 (希釈剤)	希釈率 (%)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔 (20℃)	塗装方法
1 素地調整	ケレン棒、ワイヤブラシ、サンダーなどを用いて脆弱部分を除去する。旧塗膜面に付着している塵埃、汚れ、油脂を研磨紙、ブラシなどを用いて除去する。					
2 下塗	スピードシーラー (水道水)	5~10	0.15~0.20	1	3時間以上	はけ・ローラー
3 段ならし	既存塗膜と同系等の塗料(またはラフロールP)にて段ならしを行う。 (放置時間は16時間以上)					
4 上塗	ラフロールN (水道水)	0~3	0.35~0.45	1~2	3時間以上	はけ・ローラー

ご使用上の注意事項

■現場塗装の一般的禁止事項

1. 気温5℃以下のときは塗装を避けてください。気温が低くなりますと乾燥が非常に遅くなります。低温時に塗装する場合は加温対策が必要です。(気温15～30℃の範囲が良好です。)
2. 湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって塗膜の乾燥が遅くなり、期待する仕上がりや塗膜性能を発揮できないことがあります。(40～70%RHが良好です。)
3. 被塗面に結露があるときは塗装を避けてください。(特に朝夕の結露には注意してください。)
4. 塗装後短時間で降雨、降雪が予想される場合は塗装を避けてください。
5. 強風、砂ぼこりが多いときは塗装を避けてください。砂塵、海塩粒子などが塗装中、乾燥後に付着すると塗膜性能低下、仕上がり不良となります。
6. コンクリート、モルタル塗装の場合、表面含水率10% (デジタル水分計直読みの場合は5%) 以上、pH10以上の時は塗装を避けてください。コンクリート、モルタルが未乾燥状態の時は、アルカリ成分が多く、塗膜の付着性、仕上がりにも悪影響を与えます。(養生期間の目安は20℃でコンクリート打設後1カ月以上、モルタル2週間以上です。)
7. 施工部位、塗膜の乾燥状態などにより、低汚染性が十分に発揮されない場合がありますので、ご注意ください。
8. 被塗面が50℃以上の時は、塗装を避けてください。

■塗料の一般的取り扱い注意事項

1. 指定品以外の他品種、他品名の塗料との混合は絶対に避けてください。
2. 塗料は使用する前に十分にかき混ぜ均一な状態にしてください。多液形塗料の場合は、混合比に十分注意し、所定の割合で混合し均一になるまで十分にかき混ぜてください。また、小出しする場合は、必ずはかりを用い、正しい混合比で計量してから使用してください。
3. 希釈率、塗重ね時間などは、規定の数値を厳守してください。
4. 開缶は原則として使用する直前に行い、開缶したものはその日のうちに使用してください。
5. さげ缶に小分けするときは、十分にかき混ぜたものを小分けし、使用するさげ缶はきれいなものを使ってください。
6. 残った塗料は常にフタをするよう心がけてください。
7. 塗料の保管は、直射日光や雨風を避け、屋内倉庫に貯蔵・管理することが必要です。
8. 使用した塗装器具等は、直ちに水洗してください。

■緊急時および応急処置

1. 目に入った場合は、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、できるだけ早く医師の手当てを受けてください。
2. 皮膚に付着した場合は、石けん水で良く洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、できるだけ早く医師の手当てを受けてください。
3. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じて、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 誤って飲み込んだときには、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
5. 容器からこぼれたときには、砂などを散布した後、処理してください。

※安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)を参照してください。



くらし ゆたかに あざやかに 未来を創造するコーティング

神東塗料

本 社 〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
☎(06)6426-3355(代) FAX(06)6429-6188(代)

製品に関するお問い合わせ

北海道 ☎(0123)32-0431 FAX(0123)34-6199

北 陸 ☎(076)262-1305 FAX(076)262-1315

四 国 ☎(087)841-1251 FAX(087)843-3108

東 北 ☎(022)285-7915 FAX(022)285-7813

名古屋 ☎(052)612-0293 FAX(052)612-0318

九 州 ☎(092)472-2222 FAX(092)473-5777

東 京 ☎(03)5690-0544 FAX(03)5690-0553

大 阪 ☎(06)6426-3763 FAX(06)6429-6268

静 岡 ☎(054)245-0135 FAX(054)247-4091

中 国 ☎(082)264-6822 FAX(082)264-6821

<https://www.shintopaint.co.jp/>

本カタログの内容・仕様等について予告なく変更することがあります。ご了承ください。