

エスバNS-10 NC

色相：黒

規格：社内規格

1.塗料種

水溶性合成樹脂系塗料(変性エポキシ樹脂系塗料)

2.特長

- ・作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。
- ・有害な重金属を含有していません。
- ・浸漬(ディップ)塗装も可能です。

3.用途、被塗物

常温乾燥形下塗り塗料(水系)

一般金属製品, 建築資材, 鋳物部品, 農機具, 建設機械, 自動車部品等

4.塗料情報

容 量	18	kg
加 熱 残 分	47	wt%
密 度	1.21	g/mL

5.塗装ガイド

塗 装 前 処 理	洗浄, 脱脂, 化成処理等	
適 正 塗 装 方 法	エアスプレー, エアレススプレー等(浸漬塗装も可)	
標 準 膜 厚	20~30 μ m	
理 論 塗 布 量	80~110g/m ² (標準膜厚時) ※塗料ロスを含まず	
塗装方法(スプレー塗装時)	・塗装粘度 : 20~40秒(岩田カップNK-2) ・希釈率 : 5~15%	
乾燥時間 (23°C)	指 触	20分以内
	半 硬 化	40分以内
	硬 化	120分以内
強 制 乾 燥 条 件	60~80°C × 20~30分	
適 用 上 塗 り 塗 料	フタル酸樹脂系, アクリル樹脂系, 2液形ウレタン樹脂系, ラッカー系 各上塗り塗料 ※	

※2液形や強溶剤系の上塗り塗料は、スプレー塗装で行ってください。(刷毛・ローラー塗装は原則不可)

6.塗膜性能

項 目	試験結果	備考
鉛 筆 硬 度	F	傷判定
密 着 性	100/100	2mm基盤目テープ剥離
耐 塩 水 噴 霧 性	3mm以内	SST240時間 片側錆幅
耐 水 性	異常なし	水道水浸漬室温96時間
耐 衝 撃 性	50cm	デュポン式, ϕ 1/2インチ, 500g

7.安全衛生

危 険 物 区 分	指定可燃物
有 機 則 区 分	第2種有機溶剤等

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は代表値を示しており、色相等により変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。