神東塗料株式会社
工業用塗料製品

スーパーグリミン#1000シリーズ

色相: 任意調色
規格: 社内規格

1.塗料種

アクリル樹脂系塗料

2.特長

・品質・作業性・コストを含め、"使い易さ"を追求した塗料です。
・光沢・鮮鋭性に優れ、耐候性に優れています。
・塗膜硬度が高く、耐摩耗性にも優れています。

3.用途、被塗物

焼付硬化形上塗り塗料(溶剤系)
一般金属製品, 鋼製家具, 鋼製容器, 車両部品, 電気設備等

4.塗料情報 (例.ホワイト)

容量	4	16	kg
加熱残分	67		wt%
密度	1.38		g/mL

5.塗装ガイド (例.ホワイト)

塗装前処理	清掃(下塗り塗面)
適正塗装方法	エアスプレー, エア静電スプレー, 回転霧化静電等
標準膜厚	20～30μm
理論塗布量	60～90g/㎡(標準膜厚時) ※塗料ロスを含まず
使用シンナー	Gシンナー, Nシンナー等
塗装方法(スプレー塗装時)	・塗装粘度 :15～25秒(岩田カップNK-2) ・希釈率 :10～30%
標準焼付条件	140～150℃×20～30分
適用下塗り塗料	アミノアルキド樹脂系, アクリル樹脂系, エポキシ樹脂系 各焼付形下塗り塗料

6.塗膜性能

項目	試験結果	備考
初期光沢度	80以上	60° 鏡面光沢度
鉛筆硬度	2H	傷判定
密着性	100/100	2mm碁盤目テープ剥離
耐候性	光沢保持率80%以上	SWOM500時間
耐水性	異常なし	水道水浸漬室温96時間
耐衝撃性	50cm	デュポン式, φ1/2インチ, 500g
耐屈曲性	異常なし	φ3mm

7.安全衛生

危険物区分	第4類第2石油類(非水溶性)
有機則区分	第2種有機溶剤等

データの内容は予告なしに変更することがあります。
上記塗料性状の数値は代表値を示しており、色相等により変動があります。
製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。