

シントーフロン#100マイルド中塗 説明書

色相： 各色

規格： 鋼道路橋塗装用塗料標準など

ホルムアルデヒド放散等級 —

1. 塗料のタイプ

弱溶剤形エポキシ樹脂塗料

2. 特長

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
付着性に優れている。

3. 用途

軽腐食環境・重腐食環境用防食塗装中塗(弱溶剤形)

4. 対象被塗物

鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	基 剤	硬 化 剤	混 合 比	基剤 / 硬化剤
	16 kg	14.4 kg	1.6 kg		90 / 10
	4 kg	3.6 kg	0.4 kg		(重量比)
標 準 下 塗 リ	ネオゴーセーマイルド下塗				
標 準 上 塗 リ	シントーフロン#100マイルド				
塗 料 密 度 (2 3 ℃)	1.36 g/mL (白)			溶 剤 密 度 (2 3 ℃)	0.80 g/mL
有 効 期 限	基 剤 12 ヶ 月		硬 化 剤 12 ヶ 月	加 熱 残 分	71 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理		清掃						
適 正 塗 装 方 法		エアレススプレー はけ・ローラー						
ス プ レ ー 仕 様		標準膜厚	30	μm	標準使用量	170 g／㎡	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。	
は け 仕 様		標準膜厚	30	μm	標準使用量	140 g／㎡		
塗 装 環 境 条 件		温 度	5～40 ℃		湿 度	85 %以下	表面温度	50 ℃以下
使 用 シ ン ナ ー		塗料用シンナーA						
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 0～10%			二次圧力	12～15 MPa		
	はけ・ローラー	希釈率(20℃) 0～10%			チップサイズ	515・517相当		
温度		5℃		10℃		20℃		30℃
使 用 可 能 時 間		10時間		7時間		5時間		4時間
乾 燥 時 間	指触	1.5時間		1時間		1時間		30分
	完全硬化	14日		10日		7日		5日
塗 重 ね 間 隔	MIN		2日		1日		1日	
	MAX	同種	30日		25日		20日	
		異種	10日		10日		10日	
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。								
		基 剤		硬 化 剤		シ ン ナ ー		
有 機 則 区 分		3種		3種		3種		
危 険 物 分 類		指定可燃物		4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ		

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。