

シントー防食用中塗

説明書

色相： 各色

規格： JIS K 5659 A種中塗り塗料

ホルムアルデヒド放散等級 —

1. 塗料のタイプ

エポキシ樹脂塗料

2. 特長

各種防食用上塗り塗料(ポリウレタン樹脂・ふっ素樹脂など)との 適性に優れている
付着性に優れている。

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。

3. 用途

軽腐食環境・重腐食環境用防食塗装中塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	主 剤	硬 化 剤	混 合 比	主 剤 / 硬 化 剤
	16 kg	12.8 kg	3.2 kg		80 / 20
	4 kg	3.2 kg	0.8 kg		(重量比)
標 準 下 塗 り	ネオゴーセー#2300PS・さびコートなど				
標 準 上 塗 り	NYポリンK上塗・シントーフロン#100HGなど(ポリウレタン樹脂塗料用中塗・ふっ素樹脂塗料用中塗として対応可)				
塗 料 密 度 (23 ℃)	1.37 g/mL (白)		溶 剤 密 度 (23℃)		0.86 g/mL
有 効 期 限	主 剤 12 ヶ月 硬化剤 12 ヶ月		加 熱 残 分		67 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	清掃				
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー				
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	30 μm	標準使用量	170 g/㎡	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。
は け 仕 様	標準膜厚	30 μm	標準使用量	140 g/㎡	
塗 装 環 境 条 件	温 度	5～40 ℃	湿 度	85 %以下	表面温度 50 ℃以下
使 用 シ ン ナ ー	二液形ネオゴーセーシンナー				
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃)	5～10%	二次圧力	12～15 MPa
	はけ・ローラー	希釈率(20℃)	5～10%	チップサイズ	415・515相当
温度		5℃	10℃	20℃	30℃
使 用 可 能 時 間	16時間		14時間	12時間	10時間
乾 燥 時 間	指触	1.5時間	1時間	30分	30分
	完全硬化	14日	10日	7日	5日
塗 重 ね 間 隔	MIN	1日	1日	1日	1日
	MAX	同種	30日	30日	30日
		異種	10日	10日	10日
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。				
		主 剤	硬 化 剤	シ ン ナ ー	
有 機 則 区 分	2種		2種	2種	
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ	4類1石・Ⅱ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。