

# 塗 装 仕 様 書

FKD-MA-5, MC-4

1. 塗装系記号 : MA-5 及び MC-4
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面 増し塗り塗装系との組み合わせ

### 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	FKD-P-22	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形超厚膜形エポキシ樹脂塗料	FKD-P-25	ネオゴーセーマイルド下塗HB
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	FKD-P-23	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 (低汚染型)	FKD-P-24	シントーフロン#100マイルド

### 4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1 素地調整	—※注1)			4時間以内	現 場
2 (補修塗)	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	(200) (はけ)	(60)	1日～10日	
3 第1層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (はけ)	60	1日～10日	
4 増塗第1層	ネオゴーセーマイルド下塗HB (ライトグレー)	500 (はけ)	150	1日～10日	
5 増塗第2層	ネオゴーセーマイルド下塗HB (ブラウン)	500 (はけ)	150	1日～10日	
6 第2層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (はけ)	60	1日～10日	
7 第3層	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (はけ)	30	1日～10日	
8 第4層	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (はけ)	25	1日～10日	

#### [注意事項]

- 1) 素地調整程度は、現地調査により、既塗装面の状況に応じて、適切に選択するものとする。  
作業内容については、第3章素地調整による。