

塗 装 仕 様 書

FKD-MA-5-I

1. 塗装系記号 : MA-5-I
 2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	FKD-P-03	ジンクプライマーHB
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	FKD-P-22	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	FKD-P-23	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	FKD-P-24	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1 素地調整	—※注1)			4時間以内	現 場
2 下塗	ジンクプライマーHB (グレー)	600 (スプレー)	75	1日~10日	
3 下塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	240 (スプレー)	60	1日~10日	
4 下塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	240 (スプレー)	60	1日~10日	
5 中塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30	1日~10日	
6 上塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	140 (スプレー)	25	1日~10日	

[注意事項]

- 1) 素地調整程度は、現地調査により、既塗装面の状況に応じて、適切に選択するものとする。
 作業内容については、第3章素地調整による。