

塗 装 仕 様 書

FKD-MA-5-III

1. 塗装系記号 : MA-5-III
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	FKD-P-22	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	FKD-P-23	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	FKD-P-24	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20°C)	塗装 区分
1	素地調整 —※注1)			4時間以内	現 場
2	下塗 (鋼板露出部のみ) ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	(200) (はけ)	(60)	1日~10日	
3	下塗 ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (はけ)	60	1日~10日	
4	下塗 ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (はけ)	60	1日~10日	
5	中塗 シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (はけ)	30	1日~10日	
6	上塗 シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (はけ)	25	1日~10日	

〔注意事項〕

- 1) 素地調整程度は、現地調査により、既塗装面の状況に応じて、適切に選択するものとする。
作業内容については、第3章素地調整による。