

塗 装 仕 様 書

FKD-MB-I

1. 塗装系記号 : MB-I
2. 適用部位 : 箱桁内面及び橋脚内面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	F K D - P - 1 8	ネオゴーセーノンソル#5000

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1 素地調整	—※注1)			4時間以内	現
2 第1層	ネオゴーセーノンソル#5000 (白)	300 (はけ)	120		
3 第2層	ネオゴーセーノンソル#5000 (FKD No.115 クリーム)	300 (はけ)	120	2日~10日	場

[注意事項]

- 1) 素地調整程度は、現地調査により、既塗装面の状況に応じて、適切に選択するものとする。
作業内容については、第3章素地調整による。
- 2) 高温時には硬化反応が早く塗料の可使時間が極端に短くなり、また、低温時には硬化反応が遅く塗料の乾燥が極端に遅れる。このため、10~30℃では常温用(A)が、5~20℃程度では低温用(B)が用いられる。