

# 塗 装 仕 様 書

FKD-MC-3

1. 塗装系記号 : MC-3
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面 増し塗り

## 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	F K D - P - 2 2	ネオゴーセーマイルド下塗

## 4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	第 1 層 ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (はけ)	60	1日~10日	現 場
2	第 2 層 ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (はけ)	60		

\*適用範囲：主桁の下フランジ下面と木端から上面 5cm 程度、橋脚の梁下面と隣接面 5cm 程度、高力ボルト接合部（鋼床版添接部含む）、支承部及び耐震連結部。