

# 塗 装 仕 様 書

FKD-MC-4

1. 塗装系記号 : MC-4
2. 適用部位 : 塗替え塗装 一般外面 増し塗り

### 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
弱溶剤形超厚膜形エポキシ樹脂塗料	F K D - P - 2 5	ネオゴーセーマイルド下塗HB

### 4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	第1層 ネオゴーセーマイルド下塗HB (ブラウン)	500 (はけ)	150	1日~10日	現場
2	第2層 ネオゴーセーマイルド下塗HB (ライトグレー)	500 (はけ)	150		

\*適用：福岡高速道路湾岸部の高力ボルト接合部、支承部及び耐震連結部