

塗 装 仕 様 書

HDK-F-12-2

1. 塗装系記号 : F-12-2
 2. 適用部位 : 溶接接合部 (本体塗装系: A-7)

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	H D K - P - 0 3	ジンクプライマーHB
変性エポキシ樹脂塗料下塗	H D K - P - 1 5	ネオゴーセー#2300NT-HB
ふっ素樹脂塗料用中塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン#100中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン#100

4. 塗 装 仕 様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20°C)	施工 区分	
1	素地調整	G-e: パワーツール法 (ISO-St3)		4時間以内	現 場	
2	第1層	ジンクプライマーHB (グレー)	600 (スプレー)	75		1日~10日
3	第2層	ネオゴーセー#2300NT-HB (さび色)	240 (スプレー)	60		1日~10日
4	第3層	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	240 (スプレー)	60		1日~10日
5	第4層	シントーフロン#100中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30		1日~10日
6	第5層	シントーフロン#100 (指定色)	140 (スプレー)	25		1日~10日