

# 塗 装 仕 様 書

HDK-F-11-2

1. 塗装系記号 : F-11-2  
2. 適用部位 : 高力ボルト接合部 (本体塗装系 : A-7)

## 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
変性エポキシ樹脂塗料下塗	H D K - P - 1 5	ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B
超厚膜形エポキシ樹脂塗料	H D K - P - 1 8	ネオゴーセー # 8 0 0 0 S
ふっ素樹脂塗料用中塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン # 1 0 0 中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン # 1 0 0

## 4. 塗 装 仕 様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	施工 区分
1	素地調整	G-e : パワーツール法 (ISO-St3)		4時間以内	製作工場または現場
2	第1層 (ミストコート)	ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B (赤さび色)	160 (スプレー)	1日~10日	
3	第2層	ネオゴーセー # 8 0 0 0 S (N-8.5)	1100 (スプレー)	1日~10日	
4	第4層	シントーフロン # 1 0 0 中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	1日~10日	
5	第5層	シントーフロン # 1 0 0 (指定色)	140 (スプレー)	1日~10日	