

塗 装 仕 様 書

HDK-F-5

1. 塗装系記号 : F-5

2. 適用部位 : 内面現地接合部 (本体塗装系 : C-2)

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	H D K - P - 1 4	ネオゴーセーノンソル # 5 0 0 0

4. 塗 装 仕 様

工 程		素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	施工 区分
1	素地調整	G-e : パワーツール法 (ISO-St3)			4 時間以内	製作工場及び現場
2	第 1 層	ネオゴーセーノンソル # 5 0 0 0 (白)	3 0 0 (はけ)	1 2 0		
3	第 2 層	ネオゴーセーノンソル # 5 0 0 0 (J22-85H)	3 0 0 (はけ)	1 2 0	2 日 ~ 10 日	