

塗 装 仕 様 書

HDK-R-2

1. 塗装系記号 : R-2
 2. 適用部位 : RC橋脚の鋼板巻立て耐震補強鋼板土中部

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無機ジンクリッチプライマー	HDK-P-01	シントーウエルド#1000
有機ジンクリッチペイント	HDK-P-03	ジンクプライマーHB
超厚膜形エポキシ樹脂塗料	社内規格	ネオゴーセースーパーシールド

4. 塗装仕様

工程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20°C)	塗装区分
1	素地調整 G-a: 原板ブラスト法 (ISO-Sa2 1/2 表面粗さは80μmRzjis以下)			4時間以内	工場
2	前処理 シントーウエルド#1000 (グレー)	160 (スプレー)	(15)		
3	素地調整 G-d: パワーツール法 (ISO-St3)			2日~6ヶ月	現場
4	第1層 ジンクプライマーHB (グレー)	300 (はけ)	75	4時間以内	
5	第2層 ジンクプライマーHB (グレー)	300 (はけ)		1日~10日	
6	第3層 ネオゴーセースーパーシールド (ライトグレー)	1520 (はけ, ローラー, へら)	800	1日~10日	
7	第4層 ネオゴーセースーパーシールド (グレー)	1520 (はけ, ローラー, へら)	800	1日~10日	
8	第5層 ネオゴーセースーパーシールド (ライトグレー)	1520 (はけ, ローラー, へら)	800	1日~10日	