

塗 装 仕 様 書

HDK-R-3

1. 塗装系記号 : R-3
 2. 適用部位 : RC橋脚の鋼板巻立て耐震補強鋼板内面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無機ジンクリッチプライマー	HDK-P-01	シントーウエルド#1000
無機ジンクリッチペイント	HDK-P-16	シントージンク#5000

4. 塗装仕様

工程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	G-a: 原板ブラスト法 (ISO-Sa2 1/2 表面粗さは80μmRzjis以下)			4時間以内	工場
2	シントーウエルド#1000 (グレー)	160 (スプレー)	(15)		
3	G-b: 製品ブラスト法 (ISO-Sa2 1/2 表面粗さは70μmRzjis以下)			2日~6ヶ月	
4	シントージンク#5000 (グレー)	600 (スプレー)	75	4時間以内	