

塗 装 仕 様 書

HDK-R-4

1. 塗装系記号 : R-4
 2. 適用部位 : RC床版の鋼板接着補強鋼板外面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
無機ジンクリッチプライマー	H D K - P - 0 1	シントールウェルド # 1 0 0 0
無機ジンクリッチペイント	H D K - P - 1 6	シントージンク # 5 0 0 0
変性エポキシ樹脂塗料下塗	H D K - P - 1 5	ネオゴーサー # 2 3 0 0 N T - H B
ふっ素樹脂塗料用中塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン # 1 0 0 中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン # 1 0 0

4. 塗装仕様

工程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	素地調整	G-a : 原板ブラスト法 (ISO-Sa2 1/2 表面粗さは 80 μm Rz jis 以下)		4 時間以内	工場
2	前処理	シントールウェルド # 1 0 0 0 (グレー)	1 6 0 (スプレー)	(1 5)	
3	素地調整	G-b : 製品ブラスト法 (ISO-Sa2 1/2 表面粗さは 70 μm Rz jis 以下)		6 ヶ月以内	
4	第 1 層	シントージンク # 5 0 0 0 (グレー)	6 0 0 (スプレー)	7 5	
5	素地調整	G-e : パワーツール法 (ISO-St3)		4 時間以内	
6	第 2 層 (ミストコート)	ネオゴーサー # 2 3 0 0 N T - H B (赤さび色)	1 3 0 (はけ)	—	現場
7	第 3 層	ネオゴーサー # 2 3 0 0 N T - H B (さび色)	2 0 0 (はけ)	6 0	
8	第 4 層	ネオゴーサー # 2 3 0 0 N T - H B (赤さび色)	2 0 0 (はけ)	6 0	
9	第 5 層	シントーフロン # 1 0 0 中塗 (指定色淡)	1 4 0 (はけ)	3 0	
10	第 6 層	シントーフロン # 1 0 0 (指定色)	1 2 0 (はけ)	2 5	