

塗 装 仕 様 書

HDK-S-5

1. 塗装系記号 : S-5
 2. 適用部位 : 支 承

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	H D K - P - 0 3	ジンクプライマー H B
変性エポキシ樹脂塗料下塗	H D K - P - 1 5	ネオゴーセー#2300NT-HB
ふっ素樹脂塗料用中塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン#100中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	H D K - P - 1 7	シントーフロン#100

4. 塗 装 仕 様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分	
1	素地調整	G-e : パワーツール法 (ISO-St3)		4時間以内	現 場	
2	第1層	ジンクプライマー H B (グレー)	300 (はけ)	75		1日~10日
3	第2層	ジンクプライマー H B (グレー)	300 (はけ)			1日~10日
4	第3層	ネオゴーセー#2300NT-HB (さび色)	200 (はけ)	60		1日~10日
5	第4層	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	200 (はけ)	60		1日~10日
6	第5層	シントーフロン#100中塗 (指定色淡)	140 (はけ)	30		1日~10日
7	第6層	シントーフロン#100 (指定色)	120 (はけ)	25		1日~10日