

# 塗 装 仕 様 書

HDK-Z-4

1. 塗装系記号 : Z-4  
2. 適用部位 : 亜鉛めっき面

## 3. 使用塗料明細

| 一 般 名 称           | 規 格      | 塗 料 名            |
|-------------------|----------|------------------|
| 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗 | HDK-P-12 | ガルバロック # 300     |
| ふっ素樹脂塗料用中塗        | HDK-P-17 | シントーフロン # 100 中塗 |
| ふっ素樹脂塗料上塗         | HDK-P-17 | シントーフロン # 100    |

## 4. 塗 装 仕 様

| 工 程 | 素地調整程度・塗料名 | 標準使用量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 標準膜厚<br>(μm) | 塗装間隔<br>(20℃) | 塗装<br>区分 |
|-----|------------|------------------------------|--------------|---------------|----------|
| 1   | 素地調整       | G-i:清掃・面あらし・水洗               |              | 4時間以内         | 現<br>場   |
| 2   | 第1層        | ガルバロック # 300<br>(ライトグレー)     | 160<br>(はけ)  | 40            |          |
| 3   | 第2層        | シントーフロン # 100 中塗<br>(指定色淡)   | 140<br>(はけ)  | 30            |          |
| 4   | 第3層        | シントーフロン # 100<br>(指定色)       | 120<br>(はけ)  | 25            |          |