

塗 装 仕 様 書

SPS-BMU1-2

1. 塗装系記号 : BMU1-2

2. 適用部位 : 一般外面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
無機ジンクリッチプライマー	SPS 66053-8	シントーウエルド#1000
厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	SPS 66099-12	ネオゴーセー#2300NT-HB
ポリウレタン樹脂塗料上塗	SPS 66099-11	N Y ポ リ ン K 上 塗

4. 塗 装 仕 様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
素地調整	製品ブラスト (除錆度-1) (表面あらさは70μm Rz JIS82以下とする)			3時間以内	工場
第1層	シントーウエルド#1000 (グレー)	200 (スプレー)	20	2日～	
第2層	ネオゴーセー#2300NT-HB (指定色淡)	350 (スプレー)	90	1ヶ月	
第3層	N Y ポ リ ン K 上 塗 (指定色)	140 (スプレー)	25	24時間～ 7日	

〔注意事項〕

1. 除錆度-1とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、B Sa 2 1/2以上であること。