

# 塗 装 仕 様 書

SPS-BMU1-3

1. 塗装系記号 : BMU1-3  
 2. 適用部位 : 添接板表面（箱桁内面等を除く）・J型桁やトラス箱型部材内の添接板表面

### 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
厚膜型無機ジンクリッチペイント	SPS 66053-9	シントージンク #5000
厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	SPS 66099-12	ネオゴーセー #2300NT-HB
ポリウレタン樹脂塗料上塗	SPS 66099-11	N Y ポ リ ン K 上 塗

### 4. 塗 装 仕 様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> )	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
素地調整	製品ブラスト（除錆度-1） （表面あらかさは70μm Rz JIS82以下とする）			3時間以内	工場
第1層	シントージンク #5000 （グレー）	700 （スプレー）	75		
現場素地調整	添接板表面	添接板に赤さびが発生した部分は、手・動力工具を用いて素地調整（除錆度-3を行ない、その日の内に下塗第2層を塗装すること。		12ヶ月以内	現場
	ボルト・ナット 平座金	ボルト・ナット・平座金は締め付けにより傷を生じ、さびが発生した部分は、十分なさび落しを行ない、その日の内に第2層目を塗装すること。		その日の内	
第2層	ネオゴーセー #2300NT-HB （赤さび色）	200 （はけ）	60	24時間～	
第3層	ネオゴーセー #2300NT-HB （指定色淡）	200 （はけ）	60	7日	
第4層	N Y ポ リ ン K 上 塗 （指定色）	110 （はけ）	25	24時間～ 7日	

〔注意事項〕

- 除錆度-1とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、B Sa 2 1/2以上であること。
- 除錆度-3とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、C St3以上であること。
- 現場素地調整により、鋼材が露出した箇所はその日のうちに第2層目を塗装する。
- 上塗り塗料は、“一般外面の塗装系（塗装仕様）”に合わせること。