

塗 装 仕 様 書

SPS-J-2

1. 塗装系記号 : J-2
2. 適用部位 : 一般外面

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
厚膜型エポキシ樹脂ジンクリッチペイント	SPS 66053-11	ジンクプライマーHB
厚膜型エポキシ樹脂系塗料下塗	SPS 66099-14	ネオゴーセー#2300PS
ポリウレタン樹脂塗料用中塗	SPS 66099-10	NYPリンK中塗
ポリウレタン樹脂塗料上塗	SPS 66099-11	NYPリンK上塗

4. 塗装仕様

工程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
素地調整	製品ブラスト (除錆度-1) (表面あらさは70μm Rz JIS82以下とする)			3時間以内	工場
第1層	ジンクプライマーHB グレー	700 (スプレー)	75	2日～	
(第2層) ミストコート	ネオゴーセー#2300PS 赤さび色	150 (スプレー)	—	3ヶ月 16時間～	
第2層	ネオゴーセー#2300PS さび色	300 (スプレー)	60	2日 24時間～	
第3層	ネオゴーセー#2300PS 赤さび色	300 (スプレー)	60	15日 24時間～	
第4層	NYPリンK中塗 指定色淡	160 (スプレー)	30	15日 24時間～	
第5層	NYPリンK上塗 指定色	140 (スプレー)	25	15日	

〔注意事項〕

1. 除錆度-1とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、B Sa 2 1/2以上であること。
2. ミストコートは、第2層目の塗料を50%希釈したものをを用いる。