

塗 装 仕 様 書

SPS-JECO-2

1. 塗装系記号 : JECO-2

2. 適用部位 : 一般外面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
厚膜型エポキシ樹脂ジンクリッチペイント	SPS 66053-11	ジンクプライマーHB
厚膜型エポキシ樹脂系塗料	SPS 66099-14	ネオゴーセー#2300PS
水系ポリウレタン樹脂塗料用中塗	SPS 66099-32	シントーアクアα-E P
水系ポリウレタン樹脂塗料上塗	SPS 66099-31	シントーアクアα-U P

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
素地調整	製品ブラスト (除錆度-1) (表面あらさは70μm Rz JIS82以下とする)			3時間以内	工 場
第 1 層	ジンクプライマーHB (グレー)	700 (スプレー)	75	2日～	
第 2 層	ネオゴーセー#2300PS (さび色)	300 (スプレー)	60	3ヶ月	
第 3 層	ネオゴーセー#2300PS (赤さび色)	300 (スプレー)	60	24時間～ 15日	
第 4 層	シントーアクアα-E P (指定色淡)	160 (スプレー)	30	24時間～ 15日	
第 5 層	シントーアクアα-U P (指定色)	150 (スプレー)	30	24時間～ 7日	

〔注意事項〕

1. 除錆度-1とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、B Sa 2 1/2以上であること。