

塗 装 仕 様 書

SPS-R-2

1. 塗装系記号 : R-2
 2. 適用部位 : 桁端部等

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
専 用 プ ラ イ マ ー	社 内 規 格	ネオゴーセー#2300NT-HB
超厚膜型エポキシ樹脂塗料	SPS 66099-19	ネオゴーセー#8000S
ポリウレタン樹脂塗料用中塗	SPS 66099-10	N Y ポ リ ン K 中 塗
ポリウレタン樹脂塗料上塗	SPS 66099-11	N Y ポ リ ン K 上 塗

4. 塗 装 仕 様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
素地調整	一般外面と同じ素地調整を行う。			一般外面に 準ずる	工場
第 1 層	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	240 (スプレー)	60	24時間～ 7日	
第 2 層	ネオゴーセー#8000S (白)	1200 (スプレー)	300	24時間～ 15日	
第 3 層	N Y ポ リ ン K 中 塗 (指定色淡)	160 (スプレー)	30	24時間～ 15日	
第 4 層	N Y ポ リ ン K 上 塗 (指定色)	140 (スプレー)	25	24時間～ 15日	

〔注意事項〕

1. 第3層目および第4層目は、塗装系Jの場合を示した。塗装系BMU1、塗装系Lおよび塗装系JECOでは、それぞれの塗料に合わせることを。