

塗 装 仕 様 書

SPS-WS1-3

1. 塗装系記号 : WS1-3
 2. 適用部位 : 箱桁内面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
厚膜型無機ジンクリッチペイント	SPS 66053-9	シントージンク #5000
無溶剤型変性エポキシ樹脂塗料	SPS 66099-20	ネオゴーセーノンソル #5000

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
素地調整	製品ブラスト (除錆度-1) (表面あらさは70μm Rz JIS82以下とする)			3時間以内	工場
第1層	シントージンク #5000 (グレー)	700 (スプレー)	75		
第2層	ネオゴーセーノンソル #5000	300 (はけ)	120	12ヶ月以内	現場
第3層	ネオゴーセーノンソル #5000	300 (はけ)	120	24時間～ 7日	

〔注意事項〕

1. 除錆度-1とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、B Sa 2 1/2以上であること。