

塗 装 仕 様 書

SPS-BMU2-7-4

1. 塗装系記号 : BMU2-7 替ケレン-4 (スプレー)
2. 適用部位 : 一般外面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	SPS 66099-12	ネオゴーセー#2300NT-HB
長油性フタル酸樹脂塗料中塗	SPS 66033-4	S P マ リ ン ペ イ ン ト 中 塗
長油性フタル酸樹脂塗料上塗	SPS 66033-4	S P マ リ ン A ラ イ ト

4. 塗 装 仕 様

工 程	素 地 調 整 程 度 ・ 塗 料 名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 区分
素 地 調 整	替ケレン-4 ワイヤーブラシ及び研磨紙等を使用する。必要により動力・ 手工具を用いる。 (粉化物, 汚れを除去する。わずかに生じているさび部や素 地に達するわれ部は鉄素地を出す。素地に達しないわれ, は がれ, ふくれ部は異状を生じた塗膜部分を除去する。)			その日のうち	現 場
第1層	補修	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	240 (スプレー)	60	
第2層	全面	S P マ リ ン ペ イ ン ト 中 塗 (指定色淡)	140 (スプレー)	30	
第3層	全面	S P マ リ ン A ラ イ ト (指定色)	130 (スプレー)	30	
				24時間～ 7日	
				24時間～ 15日	

〔注意事項〕

1. 塗替え塗装では、新設時の工場塗装と異なり、基本的に塗料使用量を空缶管理で行い、塗膜厚管理は行わない。
このため、部位間の塗膜厚みの大きなばらつき、標準塗布量異常の塗付けによる塗料不足又は塗布量不足による余剰塗料の発生といった事態に至ることが考えられる。これらを防止するためには、塗装作業開始前や作業中の適当な時期に、JIS K 5600-1-7「膜厚」方法No.1 (ぬれ膜厚の評価)に規定するウェット膜厚計などを用いて、ぬれ膜厚みを測定し、必要量の塗布ができているかを確認すること。