

塗 装 仕 様 書

SPS-EC02-7-2.3.4

1. 塗装系記号 : ECO2-7 替ケレン-2, 3, 4 (はけ・ローラ)
 2. 適用部位 : 一般外面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
厚膜型エポキシ樹脂ジンクリッチペイント	SPS 66053-11	ジンクプライマーHB
厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	SPS 66099-12	ネオゴーセー#2300NT-HB
水系エポキシ樹脂塗料	SPS 66099-30	シントーアクアα-E P
水性ポリウレタン樹脂塗料上塗	SPS 66099-31	シントーアクアα-U P

4. 塗装仕様

工 程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分		
素地調整	替ケレン-2 及び 替ケレン-3 スクレーパ、細のみ、銚かきなどの手工具とディスクサンダ等の動力工具との併用、又は、部分ブラストを併用する。 (活膜を残す。さび部や素地に達する塗膜われ部は、鋼素地を露出し、除錆度-3以上とすること。素地に達しないわれ、はがれ、ふくれ部は、異状を生じた塗膜部分を除去する。)			その日のうち	現 場		
	替ケレン-4 ワイヤブラシ及び研磨紙等を使用する。必要により動力・手工具を用いる。 (粉化物、汚れを除去する。わずかに生じているさび部や素地に達するわれ部は鉄素地を出す。素地に達しないわれ、はがれ、ふくれ部は異状を生じた塗膜部分を除去する。)						
	第1層	ジンクプライマーHB (グレー)	500 (はけ・ローラ)			60	2日～
	第2層	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	200 (はけ・ローラ)			60	1ヶ月 24時間～
	第3層	シントーアクアα-E P (指定色淡)	220 (はけ・ローラ)			60	7日
第4層	シントーアクアα-U P (指定色)	120 (はけ・ローラ)	30	24時間～ 7日			

〔注意事項〕

- 塗替え塗装では、新設時の工場塗装と異なり、基本的に塗料使用量を空缶管理で行い、塗膜厚管理は行わない。このため、部位間の塗膜厚みの大きなばらつき、標準塗布量異常の塗付けによる塗料不足又は塗布量不足による余剰塗料の発生といった事態に至ることが考えられる。これらを防止するためには、塗装作業開始前や作業中の適当な時期に、JIS K 5600-1-7「膜厚」方法No.1 (ぬれ膜厚の評価) に規定するウェット膜厚計などを用いて、ぬれ膜厚みを測定し、必要量の塗布ができていないかを確認すること。
- 除錆度-3とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、C St3以上であること。