

塗 装 仕 様 書

SPS-R-6

1. 塗装系記号 : R-6
 2. 適用部位 : 部分塗替の塗装系 (桁端部等)

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
専用プライマー	社内規格	ネオゴーセー#2300NT-HB
超厚膜型エポキシ樹脂塗料 (一般外面用塗装系の上塗り塗料)	SPS 66099-19	ネオゴーセー#8000S

4. 塗装仕様

工程	素地調整程度・塗料名	標準使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
素地調整	替ケレン-1 スクレーパ、細のみ、銚かきなどの手工具とディスクサンダー等の動力工具との併用、又は、ブラストを併用する。 (全面に鋼素地を露出し、除錆度-3以上とすること。)			その日のうち	現 場
第1層	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	200 (はけ・ロー)	60	24時間～	
第2層	ネオゴーセー#8000S (指定色)	1000 (はけ)	300	7日	
(第3層)	(一般外面用塗装系の上塗り塗料)	(一般 外面用)	(一般 外面用)	(24時間～ 15日)	

〔注意事項〕

- 高い景観性が必要な場合は、第3層目に一般外面に適用する塗装系の上塗り塗料を適用すること。
- 除錆度-3とは、ISO 8501-1の標準写真と対照し、C St3以上であること。