

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-07F-2

2. 適用部位 : 支承

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
有機ジンクリッチペイント	JIS K 5553-2002 2 種	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B
エポキシ樹脂塗料下塗	NES P-104A-2009(改訂)	ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S
ふっ素樹脂塗料用中塗 (エポキシ樹脂系中塗塗料)	J I S K 5 6 5 9 - 2 0 0 8	シ ン ト ー フ ロ ン # 1 0 0 中 塗
ふっ素樹脂塗料上塗	JIS K 5659-2008 1 級	シ ン ト ー フ ロ ン # 1 0 0

*塗料名はNES塗料規格による

4. 塗装仕様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 (素地調整の方法)	使 用 量 g/m ²	目標膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	施工 区分
一次表面処理	製品ブラスト : ISO Sa 2 1/2			3 時間以内	工 場 塗 装
第 1 層	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B (グレー)	3 0 0 (スプレー)	3 0	2 日～6 ヶ月	
二次表面処理	製品ブラスト : ISO St 3			3 時間以内	
第 2 層	ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S (さび色)	5 4 0 (スプレー)	1 2 0	1 日～10 日	
第 3 層	ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S (赤さび色)	5 4 0 (スプレー)	1 2 0	1 日～10 日	
第 4 層	シ ン ト ー フ ロ ン # 1 0 0 中 塗 (御指定色淡)	1 7 0 (スプレー)	3 0	1 日～10 日	
第 5 層	シ ン ト ー フ ロ ン # 1 0 0 (御指定色)	1 4 0 (スプレー)	2 5	1 日～10 日	

〔注意事項〕

1. 塗装間隔は標準的な条件（気温 20℃）での限界を示している。
気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。
2. コンクリート橋脚上の支承のアンカーボルト・ベースプレートは、主桁外面の現場継手部用塗装系とする。
3. 工場での塗装方法は、エアレススプレー塗りを原則とする。但し、エアレススプレーでは塗りにくく、要求する品質が得られない場合は、はけ塗りとする。はけ塗りによる場合は、第2層、第3層のエポキシ樹脂塗料は各々2回に分けて塗付し膜厚の確保には充分留意しなければならない。