

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-08-2

2. 適用部位 : 地覆外面

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
無機ジンクリッチプライマー	JIS K 5552-2002 1 種	シントーウエルド # 1 0 0 0
無機ジンクリッチペイント	JIS K 5553-2002 1 種	シントージンク # 5 0 0 0
エポキシ樹脂塗料下塗	NES P-104A-2009(改訂)	ネオゴーセー # 2 3 0 0 M C
エポキシ樹脂塗料下塗	NES P-104A-2009(改訂)	ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S
ふっ素樹脂塗料用中塗	JIS K 5659-2008	シントーフロン # 1 0 0 中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	JIS K 5659-2008 1 級	シントーフロン # 1 0 0

*塗料名はNES塗料規格による

4. 塗 装 仕 様

塗 装 工 程		塗 料 商 品 名 (素 地 調 整 の 方 法)	使 用 量 g／㎡	目 標 膜 厚 (μ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	施工 区分
一 次 表 面 処 理	素地調整	原板ブラスト： ISO Sa 2 1/2			3 時間以内	工 場 塗 装
	一次 プライマー	シントーウエルド # 1 0 0 0 (グレー)	(160) (スプレー)	(15)		
二 次 表 面 処 理		製品ブラスト： ISO Sa 2 1/2			2 日～6 ヶ月	
第1層	下 塗 り	シントーシンク # 5 0 0 0 (グレー)	300 (スプレー)	30	3 時間以内	
					2 日～ 12 ヶ月	
表 面 処 理		パワーツール： ISO St 3			3 時間以内	現 場 塗 装
第2層	ミストコート	ネオゴーセー # 2 3 0 0 M C (白色)	130 (はけ)	—	1 日～10 日	
第3層	下 塗 り	ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S (赤さび色)	200 (はけ)	60	1 日～10 日	
第4層		ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S (さび色)	200 (はけ)	60	1 日～10 日	
第5層		ネオゴーセー # 2 3 0 0 P S (赤さび色)	200 (はけ)	60	1 日～10 日	
第6層		中 塗 り	シントーフロン # 1 0 0 中塗 (御指定色)	140 (はけ)	30	
第7層	上 塗 り	シントーフロン # 1 0 0 (御指定色)	120 (はけ)	25	1 日～10 日	

〔注意事項〕

- 塗装間隔は標準的な条件（気温 20℃）での限界を示している。
気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。
但し、無機ジンクリッチペイントの場合は塗装設計施工基準の 4.1.3 塗装間隔の項を遵守すること。
- 一次プライマー及びミストコートの膜厚は、総膜厚に算入しない。
- ミストコートは、ネオゴーセー#2300MC を 30～50%のシンナーで希釈したものを用いる。
- シントージンク#5000 の塗膜面に亜鉛の白さびが生じた場合は、白さびを除去する。

