

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-13J
 2. 適用部位 : 箱桁・橋脚内面継手部 (母材の塗装系: N-13)

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	NES P-206A-2009(改訂)	ネオゴーセーノンソル#5000

*塗料名はNES塗料規格による

4. 塗 装 仕 様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 (素地調整の方法)	使 用 量 g/m ²	目 標 膜 厚 (μ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	施 工 区 分
素 地 調 整	(パワーツール) : ISO St3			3時間以内	現 場 塗 装
第 1 層	ネオゴーセーノンソル#5000 (白)	300 (はけ)	120		
第 2 層	ネオゴーセーノンソル#5000 (E22-85H)	300 (はけ)	120	1日~10日	

[注意事項]

- 塗装間隔は標準的な条件 (気温 20℃) での限界を示している。
 気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。
- ネオゴーセーノンソル#5000 は、10℃以下では低温用を用いる。規格 : NES P-206B-2009(改訂)